



TECHNICKÝ LIST

KEIM KRISTALL-FELSIT®

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Kristall-Felsit je silikátová šlamovacia prísada pre základné nátery a medzinátery v systémoch KEIM Purkristalat a KEIM Unikristalat. KEIM Kristall-Felsit obsahuje vyváženú kombináciu kvalitných silikátov s najrôznejšími tvarmi zrn.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Kristall-Felsit sa pridáva ako šlamovacia prísada do namočenej farby KEIM Purkristalat alebo do KEIM Unikristalat/Unikristalat-arte na nastavenie základného náteru a medzináteru pre uzavretie trhlín a/alebo na zjednotenie štruktúry. KEIM Kristall-Felsit možno použiť ako šlamovaciú prísadu v systéme KEIM Purkristalat na všetky podklady vhodné pre KEIM Purkristalat. Ako šlamovací základný náter pre následné nátery KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat a KEIM Unikristalat-arte je možné použiť KEIM Kristall-Felsit-Fein. KEIM Kristall-Felsit je možné použiť aj v interiéri ako šlamovací základný náter pre následné medzinátery alebo vrchné nátery KEIM Quarzil.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- vysoko difúzna
- absolútne UV odolný
- reakcia na oheň: nehorľavý

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

FAREBNÝ ODS TIEN:

weiß

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zvyškov, ktoré znižujú priľnavosť. Staré nátery tvoriace film sa musia bezo zvyšku odstrániť odstraňovačom disperzie KEIM. Na nových omietkach sa musí vopred odstrániť sintrová vrstva prípravkom KEIM Fluat-10 podľa pokynov v technickom liste. Pri vysoko savých alebo pieskujúcich podkladoch sa odporúča penetrácia prípravkom KEIM Fixatív. Pri spracovaní penetrácie sa riadte technickým listom. Riasy, plesne a lišajníky treba odborne, dôkladne a bez zvyškov odstrániť. Po vyčistení a vysušení povrchu sa na dezinfekciu použije KEIM Algicid-Plus. Po dobe pôsobenia najmenej 24 hodín je možné ošetrený dezinfikovaný povrch prepracovať.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Kristall-Felsit sa musí pred spracovaním dôkladne premiešať.

SPOTREBA:

Použitie KEIM Kristall-Felsit ako základný náter cca 0,5 kg/m² Na hladkom povrchu na povrstvovací náter: s 50% prídavkom: cca 0,1 kg/m² KEIM Kristall-Felsit s 100 % prídavkom: ca 0,2 kg/m² KEIM Kristall-Felsit (ako základný náter v system KEIM Quarzil ca 0,5 kg {=ATTRVAL} (333) } Kristall-Felsit)

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:**DOBA SCHNUTIA:**

Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
5	kg	70	vedierko
25	kg	24	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/c): 40 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesyntetickými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.