



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM LIGNOSIL<sup>®</sup>-INCO-DL

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Lignosil-Inco-DL je silikátové riedidlo pre KEIM Lignosil-Inco.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

---

Riedenie prípravku KEIM Lignosil-Inco-DL na nastavenie polotransparentných až transparentných (lazúrnych) farebných silikátových náterov a na úpravy dreva a materiálov na báze dreva v interiéri.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- obzvlášť ekonomické prepracovanie
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- otvorený pre difúziu
- bez rozpúšťadiel
- bez pridania zmäkčovadiel
- žiadne zdraviu škodlivé emisie
- bez pridania biocídov
- bez pridania konzervačných látok

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

### FAREBNÝ ODS TIEN:

bezfarebný

## 4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

---

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zvyškov, ktoré znižujú priľnavosť. Pri náteroch na dreve môže dôjsť k zafarbeniu zložkami dreva. Riadte sa technickým listom KEIM Lignosil-Scudo.

### PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť  $\geq 5$  °C.

### PRÍPRAVA MATERIÁLU:

#### SPOTREBA:

cca 0,1 L/m<sup>2</sup> na jeden náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

#### SPRACOVANIE:

Spracovanie KEIM Lignosil-Inco je možné nanášať štetcom, valčekom alebo airless zariadením. Vrchný náter sa nanáša po zaschnutí prvého náteru, najskôr po 24 hodinách. Na dosiahnutie krycieho povlaku sa KEIM Lignosil-Inco spracováva neriedený. Lazúrny náter sa prevádza farbou KEIM Lignosil-Inco zriedenou KEIM Lignosil-Inco-DL. Oppedatert pomer miešania er 1:1 til 1:20 (KEIM Lignosil-Inco: KEIM Lignosil-Inco-DL).

## TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

### DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 24 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

### ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

## 6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

## 7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

## 8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

## 9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

### 10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.