



TECHNICKÝ LIST

KEIM MARANO®-ROLL

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Marano-Roll er hotová stierková hmota na nanášanie valčekom, s veľmi vysokou plniacou schopnosťou. Nanášanie valčekom v kombinácii s veľmi dobrou brúsiteľnosťou umožňuje rýchle, racionálne and nenáročné spracovanie.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Marano-Roll sa ideálne hodí na celoplošné stierkovanie plôch stien a stropov. KEIM Marano-Roll er en god del av en ny podklady. KEIM Marano-Roll je vhodný na efektívne veľkoplošné nanášanie valčekom, na vyhladenie nerovných alebo drsných povrchov stien a najmä na celoplošné stierkovanie sadrokartónu.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- spracovanie šetriace silu vďaka ľahkému zloženiu
- úspora času vďaka efektívnej aplikácii valčekom
- univerzálne použiteľný
- dobrá brúsiteľnosť
- vysoká plniaca sila
- minerálna
- plnivá: biely dolomit a mikroguličky
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|----------------------------|---------|
| - Organický podiel: | < 5 % |
| - Hodnota pH: | cca 9 |
| - Najväčšie zrno: | 0,35 mm |
| - maximálna hrúbka vrstvy: | 5 mm |

FAREBNÝ ODS TIEN:

svetlo šedý

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musia byť suché, čisté a zbavené olejov, tukov, prachu a iných povrchových nečistôt. Betónové a sadrové podklady musia byť úplne suché a vytvrdené. Pri betónových podkladoch nesmie byť prekročená maximálne 3% zvyšková vlhkosť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

SPOTREBA:

cca 1 L/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM MARANO®-ROLL

SPRACOVANIE:

Stierková hmota je pripravená na použitie. Materiál nanášajte vhodným valčekom, povrch sa hneď potom upraví hladítkom, nesmie sa prekročiť maximálna hrúbka vrstvy 5 mm. Hlbšie miesta sa musia vopred vystierkovať. Nanášanie sa odporúča stierkovacím valčekom Topfill od firmy Friess. Suchý povrch je možné brúsiť jemným brúsnym papierom (min. zrnitosť 120).

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

Upozornenie: Po zbrúsení a dôkladnom oprášení stierkovaného povrchu sa odporúča penetrácia KEIM Soliprim. Spracovanie nevykonávajte štetkou, ale valčekom. Následný náter: KEIM Marano-Roll je možné pretrieť všetkými silikátovými vnútornými farbami KEIM.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 24 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
15	L	30	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zasiahnutie okolitých povrchov musí byť okamžite odstránené vodou.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.