



TECHNICKÝ LIST

KEIM SPACHTEL

1. POPIS PRODUKTU

Hotová stierková hmota na silikátovej báze na vnútorné aj vonkajšie minerálne podklady.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Plošné stierkovanie (egalizácia) omietky a betónu ako príprava na disperzné silikátové farby, silikátové farby alebo silikátové omietky. Uloženie armovacej tkaniny.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- pripravený na použitie
- čisto minerálne plnivá
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrnó: 0,5 mm
- maximálna hrúbka vrstvy: 4 mm

KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy (hodnota sd): $\leq 0,08$ m
- Koeficient absorpcie vody w: cca $0,7 \text{ kg}/(\text{m}^2\sqrt{\text{h}})$

FAREBNÝ ODS TIEN:

biely

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a masťoty. Uvoľnené časti, aj zo starých náterov, je nutné odstrániť drôtenou kefou, špachtľou alebo tlakovou vodou.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 8 °C a rel. vlhkosť vzduchu maximálne 80%. Pracujte iba za suchého počasia. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Po aplikácii chráňte plochy pred dažďom. Pozor na nočný mráz.

SPOTREBA:

cca $1,5 \text{ kg}/\text{m}^2$ pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Stierková hmota je pripravená na použitie. Natiahnite tenkú vrstvu hladítkom. Pri ukladaní tkaniny naneste prvú vrstvu stierky (cca 2 mm), tkaninu zatlačte hladítkom alebo suchým valčekom a prečnievajúcu stierku rozotrite hladítkom; po stuhnutí prvej vrstvy stierky naneste hladítkom druhú vrstvu. Celková hrúbka vrstvy so zapustenou tkaninou av nemala presiahnuť 4 mm.

TECHNICKÝ LIST – KEIM SPACHTEL

Hlbšie defekty vopred vystierkujte. Riedenie: Materiál používajte spravidla neriedený. V nevyhnutnom prípade je možné na riedenie použiť KEIM .

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

KEIM Spachtel je možné prepracovať farbou KEIM Purkristalat s prídavkom 50% KEIM Kristall-Felsitu pre základný náter a všetkými hotovými farbami na báze silikátu.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 24 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	24	vedierko
5	kg	70	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
6 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.