



TECHNICKÝ LIST

KEIM ALKACLEAN

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Alkaclean je tekutý alkalický čisticí prostředek.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Alkaclean se používá k čištění fasád.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- připravený k použití
- zásaditý
- krátká doba působení na plochách fasád

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Hodnota pH: cca 14

BAREVNÝ ODSŤÍN:

transparentní bezbarvý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

SPOTŘEBA:

cca 0,2 - 0,25 L/m² Spotřeba podle stupně znečištění a povahy podkladu.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Alkaclean je připravený k použití a nanáší se štětkou na čistěný povrch. Po 2 až 4 minutách působení je nutné povrchy důkladně dočistit vodou.

Likvidace odpadních vod z povrchu fasády – obecné pokyny:

Před zahájením prací je třeba vždy vyjasnit podmínky s místními úřady. Ve většině obcí lze odpadní vodu (směs rozpuštěných nečistot a alkalické mycí vody) po oddělení případných pevných látek (přes štěrkové lože, sedimentaci apod.) vypouštět přímo do kanalizace, při tom je nutné dodržovat místní předpisy a předem získat povolení k vypouštění. Atest biologické rozložitelnosti a ekotoxikologický atest produktu KEIM Alkaclean je k dispozici a lze si ho vyžádat.

Sběrná koryta na odpadní vodu:

Sběrnou vanu na odpadní vodu vytvoříte takto:

Na zeď naneste akrylátový tmel, vmáčkněte do něj vhodnou plachtu a prošroubujte ke stěně přes střešní lať, plachtu vytáhněte na lešení a připevněte. Do sběrné vany vložte dřevěné příčné, vytvořte usazovací nádrž a zavěste kalové čerpadlo. Podle potřeby přistavte rezervní nádrž na odpadní vodu.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 24 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

TECHNICKÝ LIST – KEIM ALKACLEAN

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
20	L	24	kanystr
5	L	96	kanystr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 17*

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz