



FICHE TECHNIQUE

KEIM MARANO[®]-ROLL

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Marano-Roll est un enduit de lissage prêt à l'emploi, avec un fort pouvoir garnissant. L'application au rouleau, combinée à une grande facilité de ponçage, permet une mise en œuvre rapide, efficace et sans effort.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Marano-Roll convient parfaitement à l'enduisage complet de surfaces murales et de plafonds. KEIM Marano-Roll peut être appliqué sur tous types de supports en intérieur.

KEIM Marano-Roll convient à l'application sur de grandes surfaces au rouleau, lorsque les supports sont lisses, irréguliers ou bien structurés, en particulier dans le cadre de l'enduisage de plaques de plâtre.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- facile à appliquer grâce à sa formulation allégée
- gain de temps, grâce à l'application optimale au rouleau
- Application universelle
- ponçage aisé
- très garnissant
- minéral
- charges : dolomite blanche et microsphères
- faible odeur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Densité: | ca. 1,0 - 1,2 g/cm ³ |
| - Part organique: | < 5 % |
| - pH: | environ 9 |
| - Granulométrie maximale: | 0,35 mm |
| - épaisseur de couche max.: | 5 mm |

TEINTES:

gris clair

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Les supports doivent être secs, propres et exempts d'huile, de graisse, de poussière et autres substances contaminantes. Les supports en béton et en enduit doivent être complètement secs et durcis. Pour les supports en béton, une humidité résiduelle maximale de 3 % ne doit pas être dépassée.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être ≥ 5 °C.

CONSOMMATION:

environ 1 l/m² pour une épaisseur de couche de 1 mm.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

FICHE TECHNIQUE – KEIM MARANO®-ROLL

PRÉPARATION:

L'enduit de lissage est prêt à l'emploi. Appliquer le produit avec un rouleau spécifiquement dédié à la dépose d'enduits à rouler. Après la dépose du produit au rouleau, l'enduisage est ensuite immédiatement effectué à la truelle, l'épaisseur maximale de la couche ne devant pas dépasser 5 mm. Les endroits plus profonds doivent être préalablement enduits. L'outil recommandé est le rouleau à enduire Topfill de Friess. Une fois sèche, la surface enduite peut être poncée à l'aide d'un papier abrasif (de grain 120 minimum).

RECOUVREMENT:

Remarque :

Après le ponçage et le dépoussiérage minutieux de la surface de l'enduit, il est recommandé d'appliquer une impression avec KEIM Soliprim. L'application doit se faire au rouleau et non à la brosse.

Couche de finition :

KEIM Marano-Roll peut être recouvert avec toutes les peintures intérieures au silicate KEIM.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 24 heures (à 23°C et 50% HR). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
15	L	30	seu

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au frais hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 02 99

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit .

Ce produit contient : - g/l de COV.

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les projections sur les surfaces environnantes doivent être immédiatement éliminées avec de l'eau.
Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.