



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM STUCASOL®-FONDO

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

Sous-couche garnissante au silicate, teintée au même titre que l'enduit de finition, avec un très bon pouvoir d'accroche.  
Liant : sol-silicate

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

Opacifie le support et améliore l'accroche du subjectile pour faciliter le travail d'application de KEIM Stucasol, en particulier sur les sous-enduits neufs. Utilisable comme couche de fond favorisant l'adhérence sur les supports organiques pour KEIM Veramin en blanc et dans les teintes claires de la classe de prix 1.

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- régule l'absorption
- favorise l'adhérence
- structurant sur des supports lisses
- ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- hautement perméable à la vapeur d'eau

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,6 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Part organique: < 5 %

### CLASSEMENT:

- Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): ≤ 0,01 m
- Norme de diffusion de vapeur d'eau: DIN EN ISO 7783

### TEINTES:

Disponible en blanc et teinté exclusivement avec des pigments minéraux purs et résistants à la lumière. KEIM Stucasol-Fondo peut être teinté directement en machine grâce à la "Technologie KEIM PPF" dans toutes les teintes des nuanciers KEIM. Veuillez toujours vérifier que la nuance de teinte est correcte avant de l'appliquer. N'utilisez que les teintes d'un même lot pour traiter une même surface.

## 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être solide, sec, propre, adhérent et exempt de résidus pouvant nuire à l'adhérence.

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

Température ambiante et du support ≥ 5 °C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

### PRÉPARATION DU PRODUIT:

KEIM Stucasol-Fondo doit être bien mélangé avant utilisation.

## FICHE TECHNIQUE – KEIM STUCASOL®-FONDO

### CONSOMMATION:

environ 0,25 kg/m<sup>2</sup> comme couche de fond.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

### PRÉPARATION:

Si nécessaire, diluer avec ≤ 10 % KEIM Soldalit-Fixativ. Appliquer à la brosse ou au rouleau.

### TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 6 heures (à 23°C et 50% HR). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

### NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

## 5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
18	kg	32	seau

## 6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au sec au frais hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés

## 7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/g): 30 g/l.

Ce produit contient : 0 - 2 g/l de COV.


## 9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

### 10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ

---



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.