



TECHNICKÝ LIST

KEIM INTACT®

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Intact je univerzálna vnútorná šľamovacia farba na báze silikátu podľa DIN 18363 časť 2.4.1, disperzná silikátová farba.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Intact je vhodný ako šľamovací základný náter alebo šľamovacia prísada pre KEIM Biosil weiß alebo KEIM Ecosil-ME pre vyrovnávacie nátery nehomogénnych podkladov, napr. na popraskané staré podklady, podklady s vysprávkami alebo inými rozdiely štruktúry. KEIM Intact možno tiež použiť, keď má byť na hladkých podkladoch (napr. sadrokartón) dosiahnutá drsnosť podobná omietke. KEIM Intact a zmesi s KEIM Intact ako šľamovacou prísadou možno použiť ako základný náter alebo v dvojitej aplikácii ako základný a vrchný náter.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- obzvlášť ekonomické prepracovanie
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- otvorený pre difúziu
- odolný voči hubám a plesniam, pretože prirodzene zásaditý
- reakcia na oheň: nehorľavý
- bez pridania konzervačných látok
- bez pridania zmäkčovadiel
- bez rozpúšťadiel

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

KLASIFIKÁCIA:

- Klasifikácia podľa VOB: disperzná silikátová farba podľa DIN 18363 časť 2.4.1
- Ekvivalentná difúzna hrúbka
vzduchovej vrstvy (hodnota sd): $\leq 0,02$ m

FAREBNÝ ODS TIEN:

biely

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Pri spracovaní na sadrokartóne môže dôjsť k zafarbeniu od lignínových komponentov kartónu, pokiaľ boli sadrokartónové dosky vystavené slnku alebo boli dlhodobo inštalované alebo skladované vo vlhkom prostredí. Toto zafarbenie je možné po základnom nátere odstrániť pred nanosením vrchného náteru medzivrstvou od rohu do rohu farbou KEIM Isolierweiss. Silne savé alebo pieskujúce podklady sa vopred ošetrí prípravkom KEIM Soliprim alebo Spezial Fixativ. Nosné staré nátery alebo nosné zvyšky starých náterov je možné prepracovať KEIM Intact. Pri organických starých náteroch je potrebné skontrolovať stabilitu spojiva starého náteru proti zmydelneniu. Kliehové farby er nutné dôkladne zmyť. Pre staré podklady sa odporúča vysadiť skúšobné plochy, aby bolo možné identifikovať prerážajúce látky (farbivá z dreva, decht atď.).

TECHNICKÝ LIST – KEIM INTACT®

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Intact sa musí pred spracovaním dôkladne premiešať.

SPOTREBA:

cca 0,25 L/m² na jeden náter. podľa potreby zriedte KEIM .

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Intact možné nášať štetkou alebo valčekom. KEIM Intact možné miešať v ľubovoľnom pomere KEIM Biosil alebo Ecosil-ME. Pre racionálne spracovanie valčekom sa osvedčila zmes KEIM Intact s KEIM Biosil alebo KEIM Ecosil-ME v objem. pomere 1:1 až 1:2. Tieto zmesi tvoria aj najlepší podklad pre následné lazúry na silikátovej báze. Šlemovací efekt rastie smerom k nezmiešanému KEIM Intact. Nanášanie štetkou dáva najlepší šľamovací efekt, zatiaľ čo valčekom vznikne štruktúrovanejší povrch.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
15	L	24	vedierko
5	L	70	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.