



SCHEDA TECNICA

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Spezial-Fixativ è un diluente e fissativo a base di silicato di potassio puro e liquido e piccoli additivi organici per KEIM pitture a base di silicati a dispersione secondo VOB/C DIN 18363 par. 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ è Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Spezial-Fixativ Serve come diluente per i seguenti sistemi di pittura KEIM :

- KEIM Granital system
- KEIM Quarzil-System
- KEIM Ecosil-ME-System
- KEIM Mycal-Top

KEIM Spezial-Fixativ può essere utilizzato per regolare o ridurre l'assorbimento di substrati minerali altamente assorbenti!

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- altamente traspirante
- resistente ai solventi
- resistente alle emissioni industriali
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- completamente resistente ai raggi UV
- antialghe e antifunghi perché naturalmente alcalino
- Comportamento all'incendio: non infiammabile
- a basso odore

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Densità: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Percentuale organica: | ≤ 5 % |
| - Valore pH: | circa 11 |

TONALITÀ DI COLORE:

lattiginoso

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere portante, solido, asciutto, pulito e privo di polvere o grasso.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

SCHEDA TECNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

LAVORAZIONE

Per il pre-fissaggio di substrati altamente assorbenti: applicare KEIM Spezial-Fixativ non diluito con un pennello.

Per la diluizione dei sistemi KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME e KEIM Mycal-Top: ver la Ficha Técnica del producto a diluir .

CONSUMO

circa 0,15 l/m² come rivestimento base.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
20	l	24	tanica
5	l	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al riparo dal gelo al fresco

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 06 02 99

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

SCHEDA TECNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Fôrche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it