



SCHEDA TECNICA

KEIM TURADO 0.3

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Turado 0.3 è un intonaco bianco naturale da ristrutturazione universalmente applicabile per uso interno ed esterno, a base di calce-cemento. KEIM Turado 0.3 Corrisponde al gruppo di malta GP CS III secondo la norma DIN EN 998-1.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Intonaco minerale fine per superfici piane e finemente infeltrite, ad es. per rivestimenti e lembi su porte e finestre e nella zona della base. KEIM Turado 0.3 Può essere utilizzato universalmente su substrati minerali portanti e vecchi intonaci dei gruppi di malta CS II, CS III e CS IV, pitture e intonaci sintetici legati con resina nelle aree interne ed esterne. KEIM Turado 0.3 è adatto per ricoprire e livellare vecchi intonaci portanti o vecchi rivestimenti pittorici fino a ca. 5 mm per strato, può essere utilizzato anche come malta di fissaggio per reti fibrerforzate (p.es. con rete in fibra di vetro KEIM) per superfici più piccole.

Non adatto:

fondi vecchi saponificabili; supporti non bagnabili; rivestimenti plastoelastici; il sistema di isolamento termico

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ottima stabilità
- per applicazione universale
- per interni ed esterni
- ottime proprietà di lavorazione
- molto facile da lisciare
- ottima adesione
- traspirante
- Comportamento all'incendio: non infiammabile (A1)

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Granulometria massima: 0,3 mm

CLASSIFICAZIONE

- Classificazione secondo: DIN EN 998-1
- Tipo di intonaco: GP
- Categoria di resistenza alla pressione: CS III 3,5 -7,5 N/mm²
- Resistenza alla trazione adesiva: $\geq 0,2$ N/mm²
- Modello di frattura resistenza alla trazione adesiva: A B
- Norma di prova resistenza alla trazione adesiva: DIN EN 1015-12
- Classe di assorbimento dell'acqua: W2
- Norma di prova assorbimento dell'acqua: DIN EN 1015-18
- Valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore μ): ≤ 15

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere piano, asciutto, portante, sufficientemente ma non troppo assorbente e privo di residui che riducono l'adesione. Adottare misure idonee per eliminare dalle superfici in calcestruzzo tutti i residui di sostanze inibenti l'adesione come p.e. oli disarmanti per casseri. Anzitutto uniformare eventuali forti irregolarità del supporto con un materiale dello stesso tipo.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Temperatura dell'ambiente e del supporto $\geq 5^{\circ}\text{C}$ durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta o su supporti riscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE / MISCELARE E TRASPORTARE:

Impastare KEIM Turado 0.3 con ca. 7,0 - 7,25 l di acqua pulita a sacco, utilizzando un agitatore fino ad ottenere una consistenza plastica rigida e senza grumi lasciando stagionare per un breve periodo. Non aggiungere acqua e non reimpastare quando l'impasto è già in presa. La lavorazione può essere eseguita sia a mano sia con miscelatori continui o con macchine intonacatrici.

LAVORAZIONE

Applicare la miscela KEIM Turado 0.3 rapidamente con strumenti adatti in uno spessore di strato uniforme.

COSTRUZIONE A STRATI

Applicazione in uno o più strati, min. 3 mm e max. 5 mm spessore per strato. Se sono necessari spessori maggiori, si consiglia di utilizzare preventivamente KEIM Turado e di applicare lo strato di finitura con Turado 0.3.

INTONACO DI FONDO:

In caso di utilizzo di KEIM Turado 0.3 come intonaco di finitura è possibile feltrare la superficie con un frattazzo in spugna previo sufficiente indurimento. Sono inoltre possibili interventi di libera strutturazione o irruvidimento.

POST-TRATTAMENTO:

Proteggere KEIM Turado 0.3 dalla disidratazione troppo rapida provocata da sole o vento, e se necessario procedere alla bagnatura.

FINITURA

Lasciare riposare prima di applicare una mano.

TEMPO DI PERMANENZA

almeno 1 giorno/mm di spessore dell'intonaco (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria). In caso di utilizzo come intonaco di finitura rispettare il tempo di presa minimo di 5 giorni prima di procedere alla tinteggiatura. (Se applicando la regola standard di 1 giorno/mm dovessero risultare tempi di presa più lunghi a causa dello spessore applicato, considerare sempre il tempo di presa maggiore, anche prima della tinteggiatura).

CONSUMO

circa 1,4 kg/m² per mm

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire utensili, macchine e miscelatori con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta solidificato può essere rimosso solo meccanicamente.

5. CONFEZIONI

Contenuto del recipiente	Unità di misura	Quantità sulla palette	Specia di recipiente
25	kg	42	sacco

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	all'asciutto

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.