



SCHEDA TECNICA

KEIM FINITURA®-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Finitura-Fixativ è un liquido utilizzato come diluente e base di fondo, a base di nuova combinazione legante di sol silice e acqua di vetro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Finitura-Fixativ serve come diluente per KEIM Finitura. Nel caso di applicazione della mano di fondo con KEIM Textura e delle successive tinteggiature con KEIM Finitura, KEIM Textura può anche essere diluito con KEIM Finitura-Fixativ se necessario. Inoltre, KEIM Finitura-Fixativ può essere utilizzato come base di fondo su substrati altamente assorbenti o su aree parziali come aree di ritocco.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- non filmogeno
- 100 % silicato
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- traspirante
- microporoso
- completamente resistente ai raggi UV
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- Comportamento all'incendio: non infiammabile
- senza l'aggiunta di solventi
- senza l'aggiunta di plastificanti
- a basso odore

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Densità: | circa 1.03 g/cm ³ |
| - Percentuale organica: | ≤ 5 % |
| - Valore pH: | circa 11 |

TONALITÀ DI COLORE:

lattiginoso, bluastro

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere asciutto, portante, senza sfarinature, pulito e privo di polvere. Asportare meccanicamente o mediante getti d'acqua ad alta pressione eventuali parti in fase di distacco dei rivestimenti precedenti. Riempire eventuali vuoti con un prodotto di riparazione idoneo adattando la struttura superficiale. Rimuovere eventuali strati sinterizzati da intonaci nuovi con KEIM Ätzflüssigkeit secondo le norme di utilizzo. Pretrattare le aree di intonaco nuovo (riparazioni) con KEIM Ätzflüssigkeit secondo le istruzioni contenute nella scheda tecnica. Le superfici altamente assorbenti devono essere pretrattate con KEIM Finitura-Fixativ.

SCHEDA TECNICA – KEIM FINITURA®-FIXATIV

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Temperatura dell'ambiente e del supporto $\geq 5^{\circ}\text{C}$ durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta o su supporti riscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

LAVORAZIONE

Come base di fondo/mano di fissaggio: KEIM Finitura-Fixativ Applicare non diluito.

Come diluizione: Normalmente mescolare $\leq 10\%$ nella mano di base KEIM Finitura.

CONSUMO

circa $0,15\text{ l/m}^2$ uso come primer.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto del recipiente	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Specia di recipiente
5	l	70	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente

STOCCAGGIO

Nel caso ci fossero residui di materiale provenienti da contenitori aperti, si consiglia di travasarli in contenitori più piccoli per ridurre la quantità di aria nella confezione.

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Si ricorda: Nel caso ci fossero residui di materiale provenienti da contenitori aperti, si consiglia di travasarli in contenitori più piccoli per ridurre la quantità di aria nella confezione.

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.