



SCHEDA TECNICA

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Spezial-Fixativ è un diluente e fissativo a base di silicato di potassio puro e liquido e piccoli additivi organici per KEIM pitture a base di silicati a dispersione secondo VOB/C DIN 18363 par. 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ è Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Spezial-Fixativ Serve come diluente per i seguenti sistemi di pittura KEIM :

- KEIM Granital system
- KEIM Quarzil-System
- KEIM Ecosil-ME-System
- KEIM Mycal-Top

KEIM Spezial-Fixativ può essere utilizzato per regolare o ridurre l'assorbimento di substrati minerali altamente assorbenti!

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- silicizza in maniera indissolubile con il supporto
- non filmogeno
- non inquinante
- ineccepibile in termini di bioedilizia
- impeccabilità ecologica
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- altamente traspirante
- resistente ai solventi
- resistente alle emissioni industriali
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- completamente resistente ai raggi UV
- anti-alghe e antifunghi perché naturalmente alcalino
- Comportamento all'incendio: non infiammabile
- a basso odore

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Densità: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Percentuale organica: | ≤ 5 % |
| - Valore pH: | circa 11 |

TONALITÀ DI COLORE:

lattiginoso

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere portante, solido, asciutto, pulito e privo di polvere o grasso.

SCHEDA TECNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

LAVORAZIONE

Per il pre-fissaggio di substrati altamente assorbenti: applicare KEIM Spezial-Fixativ non diluito con un pennello.

Per la diluizione dei sistemi KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME e KEIM Mycal-Top: ver la Ficha Técnica del producto a diluir.

CONSUMO

circa 0,15 l/m² uso come primer.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto del recipiente	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Specia di recipiente
20	l	24	tanica
5	l	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al riparo dal gelo al fresco

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

SCHEDA TECNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Förlche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it