



SCHEDA TECNICA

KEIM MARANO®-ROLL

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Marano-Roll è un stucco in pasta pronto all'uso con una capacità riempitiva particolarmente elevata. L'applicazione a rullo in combinazione con ottime proprietà di levigatura fornisce una lavorazione rapida, efficiente e senza sforzo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Marano-Roll è ideale per la rasatura completa di superfici di pareti e soffitti. KEIM Marano-Roll può essere utilizzato su tutte le superfici interne più comuni.

KEIM Marano-Roll è adatto per un'applicazione veloce e razionale e su ampie superfici con il rullo, per lisciare superfici irregolari o ruvide delle pareti e in particolare per la rasatura completa dei cartongessi.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- lavorazione con il minimo sforzo grazie alla formulazione leggera
- risparmia tempo grazie all'applicazione razionale a rullo
- per applicazione universale
- buona carteggiabilità
- elevata capacità riempitiva
- minerale
- riempitivi: dolomite bianco e microsfele
- a basso odore

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - Densità: | ca. 1,0 - 1,2 g/cm ³ |
| - Percentuale organica: | < 5 % |
| - Valore pH: | circa 9 |
| - Granulometria massima: | 0,35 mm |
| - Spessore massimo dello strato: | 5 mm |

TONALITÀ DI COLORE:

grigio chiaro

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

I supporti devono essere asciutti, puliti e privi di oli, grassi, polvere ed altre contaminazioni superficiali. I supporti in calcestruzzo o intonaco devono essere completamente essiccati ed induriti. Per i supporti in calcestruzzo il contenuto di umidità residua massima non deve eccedere il 3%.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

LAVORAZIONE

Lo stucco è pronto all'uso. Applicare il materiale con un idoneo rullo ed immediatamente dopo lisciare con spatola, per uno spessore massimo d=ATTRVAL(672)}. Le zone più profonde che richiedono spessori maggiori devono essere rasate prima. È

SCHEDA TECNICA – KEIM MARANO®-ROLL

consigliato l'utilizzo del rullo in schiuma per bucciati. La superficie una volta asciutta potrà essere carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120).

FINITURA

Nota:

Si consiglia di iniziare con KEIM Soliprim dopo la levigatura e rimuovere accuratamente la polvere dalla superficie della spatola. La lavorazione deve essere eseguita con un rullo e non con un pennello.

Tinteggiature successive:

KEIM Marano-Roll può essere dipinto con tutte le pitture ai silicati per interni KEIM .

TEMPO DI ASCIUGATURA

Riverniciabile non prima di 24 ore (a 23 °C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

CONSUMO

circa 1 l/m² con uno spessore di 1 mm.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto del recipiente	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Specia di recipiente
15	l	30	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Rimuovere immediatamente con acqua eventuali spruzzi di prodotto dalle aree circostanti.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

SCHEDA TECNICA – KEIM MARANO®-ROLL

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Förlche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it