



SCHEDA TECNICA

KEIM ROMANIT®-SUMPFKALK

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grassello di calce di puro marmo di alta qualità, senza additivi organici e pigmenti aggiunti, stagionato per almeno 3 anni.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Romanit-Sumpfkalk è la base per tutti i prodotti del sistema Romanit KEIM. In forma pura o mescolando con i componenti del sistema Romanit KEIM, le pitture a base di calce possono essere prodotte per uso esterno e interno. Il rapporto di selezione e miscelazione di questi componenti nel sistema Romanit KEIM è determinato dall'applicatore esperto di calce. Questa decisione deve essere presa in base alle condizioni dell'oggetto e all'esperienza storica. KEIM Romanit-Sumpfkalk è particolarmente adatto per l'uso in formulazioni di restauro. È quindi un elemento costitutivo per un restauro materialmente appropriato nella cura dei monumenti storici.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- traspirante
- antialghe e antifunghi perché naturalmente alcalino
- senza additivi organici

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Valore pH: 12,4

TONALITÀ DI COLORE:

bianco minerale

COMPOSIZIONE

Idrossido di calcio e acqua. Grassello di calce di marmo stagionato per almeno 3 anni.

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere asciutto, portante, senza sfarinature, pulito e privo di polvere. Asportare meccanicamente o mediante getti d'acqua ad alta pressione eventuali parti in fase di distacco dei rivestimenti precedenti. Riempire eventuali vuoti con un prodotto di riparazione idoneo adattando la struttura superficiale. Rimuovere eventuali strati sinterizzati da intonaci nuovi con KEIM Ätzflüssigkeit secondo le norme di utilizzo. Pretrattare le aree di intonaco nuovo (riparazioni) con KEIM Ätzflüssigkeit secondo le istruzioni contenute nella scheda tecnica.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Temperatura dell'ambiente e del supporto $\geq 10^{\circ}\text{C}$ durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta o su supporti riscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

CONSUMO

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

SCHEDA TECNICA – KEIM ROMANIT®-SUMPFKALK

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto del recipiente	Unità di misura	Quantità sulla palette	Specia di recipiente
5	kg	70	secchio
20	kg	24	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
conservabilità illimitata	al riparo dal gelo tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

STOCCAGGIO

KEIM Romanit-Sumpfkalk (grassello di calce) deve essere sempre conservato coperto con acqua.

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Förfche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it