



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM REVERSIL®

1. TERMÉKLEÍRÁS

A KEIM Reversil egy felhasználáskész, utólag eltávolítható, beltéri védőbevonat történelmi festményekhez és alapfelületekhez, ásványi matt felületi megjelenéssel.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Reversil felhordható vakolatra, stukkóra, terméskőre, mészkőre és megfelelően tapadó régi bevonatokra. A KEIM Reversil különösen alkalmas történelmi festmények és alapfelületek védelmére, mivel kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik, és vízzel utólag könnyen eltávolítható anélkül, hogy károsítaná vagy megrongálná az alapfelületet. A KEIM Reversil felhordható fedőbevonatként és lazúrbevonatként is. A KEIM Reversil-rendszer egymáshoz jól illesztett termékösszetevőinek kombinációjával széles alkalmazási területek lehetségesek.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- reverzibilis
- rugalmas a festési és design kialakítási lehetőségekben
- ásványi matt
- törlés mentes
- kiváló páraáteresztő
- abszolút fényálló

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,5 - 1,7 g/cm³
- pH-érték: kb. 8

OSZTÁLYOZÁS:

- diffúziós egyenértékű
légrétegvastagság (sd-érték): < 0,03 m

SZÍNÁRNYALATOK:

Fehér és színárnyalatok kizárólag csak tiszta, ásványi, fényálló pigmentekkel. Az összes KEIM Reversil színárnyalat tetszés szerint keverhető egymással.

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Erősen nedvszívó vagy gipsztartalmú alapfelületeket KEIM Reverfix termékekkel alapozni kell, így csökkentve a nedvszívó képességüket. Friss, mésztartalmú javításokat hagyni kell kiszáradni, és vízzel 1:3 arányban hígított KEIM Ätzflüssigkeit termékkel kétszer „nedves a nedvesre” eljárással le kell maratni. A repedezett alapfelületek és a struktúrákülönbségek KEIM Reversil-Schlämme alapozóval kiegyenlíthetők.

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

A KEIM Reversil terméket a feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni.

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM REVERSIL®

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,15 L/m² egyrétegű bevonatként.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

A KEIM Reversil felhordható ecsettel vagy hengerrel. Általában két réteg bevonat elegendő.

Alapozóréteg: KEIM Reversil hígítatlanul, illetve max. 10 % vízzel termékkel hígítva. Az alapozórétegnek fehérnek kell lennie.

Alternatíva: KEIM Reversil-Schlämme hígítatlanul felhordva.

Fedőréteg: KEIM Reversil termék hígítatlanul felhordva.

Lazúrbevonatokhoz vagy lazúrfestményekhez a KEIM Reversil festéket a kívánt lazúrhatás elérése érdekében KEIM Reverfix termékkel hígítani kell.

Utólagos eltávolítás:

Vízzel alaposan előnedvesíteni, és végül 10 perc hatóidő után tiszta vízzel és ecsettel lemosni.

SZÁRADÁSI IDŐ:

Legkorábban 12 óra múlva átvonható (23°C-nál és 50% relatív páratartalom mellett). Magasabb relatív páratartalomnál, nagyobb rétegvastagságoknál és/vagy alacsonyabb hőmérsékleteknél a száradási idők ennek megfelelően hosszabbak lehetnek.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

| csomagolási mennyiség | mennyiségi egység | raklapos mennyiség | csomagolás típusa |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 15 | L | 24 | vödör |
| 5 | L | 70 | vödör |
| 2,5 | L | 80 | vödör |

6. RAKTÁROZÁS

| maximális raktározási idő | raktározási feltételek |
|---------------------------|---|
| 12 hónap | hűvös fagymentes az edényt szorosan zárva kell tartani hőtől és közvetlen napfénytől védve |

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 08 01 11 *

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/a): 30 g/l.
Ez a termék: 0 - 3 g/l VOC tartalmaz.

GIS-KÓD: BSW 50

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körülményekkel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újtási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.