



FICHA TÉCNICA

KEIM REVERFIX

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Reverfix es un fijador y diluyente reversible en el sistema KEIM Reversil.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

Con KEIM Reverfix se pueden imprimir soportes muy absorbentes o con contenido en yeso, antes de la aplicación del sistema KEIM Reversil, para reducir su absorción. Los soportes con caleo pueden fijarse con una imprimación previa con KEIM Reverfix. Para realizar veladuras o murales con transparencias, KEIM Reversil puede diluirse con KEIM Reverfix hasta el grado de transparencia deseado. KEIM Reverfix se puede eliminar en un futuro con agua, al igual que KEIM Reversil, sin dañar ni alterar el soporte.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- reversible
- esponjable
- consolida
- muy transpirable

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Valor de pH: aprox. 8

TONALIDADES:

lechoso

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

APLICACIÓN:

Como imprimación previa en soportes muy absorbentes, con contenido en yeso o con caleo, se aplica sin diluir a brocha o cepillo.

Eliminación posterior:

Mojar con abundante agua, dejar actuar aprox. 10 minutos, y lavar con agua limpia y cepillo.

CONSUMO:

aprox. 0,2 l/m² para una mano.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
20	l	24	bidón
5	l	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
6 meses	fresco protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado. protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

