



FICHA TÉCNICA

KEIM FIXATIV

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Fixativ es un ligante, diluyente y fijador de silicato potásico líquido puro para pinturas minerales KEIM de máxima durabilidad. KEIM Fixativ está certificado Cradle to Cradle Certified® Silver y C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Fixativ se emplea como ligante y diluyente para los sistemas de pintura de dos componentes KEIM Purkristalat y KEIM Dekorfarben y como diluyente para KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ también puede usarse como diluyente en el sistema KEIM Granital. Con KEIM Fixativ diluido, se puede regular y reducir la absorción de soportes minerales muy absorbentes, o consolidar y fijar soportes minerales arenosos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- muy transpirable
- extremadamente resistente a la intemperie
- totalmente resistente a los rayos UV
- adversa al crecimiento de hongos y moho, gracias a su alcalinidad natural
- resistente a las emisiones industriales
- resistente a los disolventes
- Reacción al fuego: no inflamable
- sin aditivos orgánicos
- inodoro

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,1 - 1,2 g/cm³
- Valor de pH: aprox. 11

TONOS DE COLOR:

transparente, amarillento

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

CONSUMO:

aprox. 0,1 l/m² L/m² (y aprox. 0,1 l/m² de agua) como imprimación.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

FICHA TÉCNICA – KEIM FIXATIV

APLICACIÓN:

Como imprimación en soportes muy absorbentes y/o arenosos:
KEIM Fixativ diluido 1:1 ó 1:2 con agua, se aplica a cepillo.

Para pastar la pintura KEIM Purkristalat o KEIM Dekorfarben:
5 kg de pintura en polvo se pastan con 4 litros de KEIM Fixativ.

Como diluyente para KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben o KEIM Granital:
ver la respectiva ficha técnica de los productos a diluir .

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
24	L	14	lata
4	L	96	lata

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 06 02 99

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD


Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/h): 30 g/l.
Este productor contiene: 0 - 1 g/l de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.