



KARTA TECHNICZNA

KEIM FIXATIV

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Fixativ służy jako spoiwo, środek rozcieńczający i utrwalający (wzmacniający); na bazie czystego szkła wodnego potasowego, do farb mineralnych KEIM o najwyższej trwałości. KEIM Fixativ posiada certyfikaty Cradle to Cradle Certified® Silver oraz C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Fixativ służy jako spoiwo i środek rozcieńczający do 2-komponentowych farb krzemianowych KEIM Purkristalat i KEIM Dekorfarben oraz jako rozcieńczalnik dla farby KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ można stosować także jako rozcieńczalnik do farby KEIM Granital. Preparatem KEIM Fixativ można regulować lub zmniejszać chłonność silnie chłonnych podłoży mineralnych lub utwalać i wzmacniać piaszczące się podłoża mineralne.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- wysoce paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- całkowicie odporny na działanie promieni UV
- nierzpyjazy dla grzybów i pleśni dzięki naturalnej alkaliczności
- odporny na działanie spalin przemysłowych
- odporny na działanie rozpuszczalników
- reakcja na ogień: niepalny
- bez dodatków organicznych
- Bezzapachowy

DANE TECHNICZNE:

- Gęstość: ok. 1,1 - 1,2 g/cm³
- Wartość pH: ok. 11

KOLOR:

klarowny, żółtawy

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być suche, wytrzymałe (nośne) i oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:

Temperatura otoczenia i podłoża w czasie nakładania i schnięcia ≥ 5 °C.

ZUŻYCIE:

ok. 0,1 L/m² (i ok. 0,1 l/m² wody) do gruntowania wstępnego na podłoże gładkie.

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłoży gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

KARTA TECHNICZNA – KEIM FIXATIV

NANOSZENIE:

Do wstępnego gruntowania silnie chłonnych i/lub piaszczących się podłoży:
KEIM Fixativ rozcieńczony w stosunku 1:1 lub 1:2 z wodą, nanosić szczotką.

Do przygotowania farb KEIM Purkristalat lub KEIM Dekorfarben:
5 kg farby w proszku wymieszać z 4 L KEIM Fixativ.

Jako rozcieńczalnik dla farb KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital:
Patrz odpowiednia karta techniczna produktu, który ma być rozcieńczany. .

CZAS SCHNIĘCIA:

Kolejne warstwy nanosić najwcześniej po 12 h (w temp. 23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza). Podwyższona wilgotność względna otoczenia, większa grubość warstwy i/lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Natychmiast oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIE

Zawartość pojemnika	Jednostka miary	Ilość na palecie	Rodzaj
24	L	14	pojemnik metalowy
4	L	96	pojemnik metalowy

6. SKŁADOWANIE

Maks. czas przechowywania	Warunki przechowywania
12 miesięcy	przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte chłodne pomieszczenie w temperaturach dodatnich chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem

7. USUWANIE ODPADÓW

Informacje na temat usuwania odpadów - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99

8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Patrz Karta Charakterystyki produktu. Limit UE dla tego produktu: (Kat. A/h): 30 g/l. Ten produkt zawiera: 0 - 1 g/l LZO.

KOD GIS: BSW 40

9. UWAGI KOŃCOWE

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

10. CERTYFIKATY I ZNAKI JAKOŚCI



Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.