



SCHEDA TECNICA

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Diluyente e fondo a base di sol-silicato per KEIM Design-Lasur. KEIM Design-Fixativ è Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Design-Fixativ è usato per il pretrattamento di substrati altamente assorbenti e come diluyente per velature altamente trasparenti con KEIM Design-Lasur.

Applicando due o tre mani di KEIM Design-Lasur e KEIM Design-Fixativ si possono ottenere velature altamente trasparenti, specialmente nella gamma dei toni pieni. Si possono anche ottenere effetti attraenti usando lo stesso tono di colore in diversi livelli di diluizione.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- completamente resistente alla luce
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- resistente agli impatti ambientali

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Densità: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Valore pH: circa 11

TONALITÀ DI COLORE:

lattiginoso

4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di residui che riducono l'adesione.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Da ≥ 5 °C a ≤ 30 °C di temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare l'applicazione sotto la luce solare diretta o su supporti riscaldati dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dalla pioggia.

LAVORAZIONE

KEIM Design-Fixativ è particolarmente raccomandato come diluyente per velature altamente trasparenti e per velature nella gamma dei toni solidi. La velatura preparata deve essere sempre mescolato bene prima e durante il lavoro. Non si deve aggiungere acqua o altri materiali. La velatura viene applicata con un pennello per velature adatto (per esempio un pennello ovale per velature KEIM) usando la tecnica incrociata. Quando si applica la velatura, è importante lavorare rapidamente ed evitare accumuli.

Nota: I componenti del sistema KEIM Design-Lasur, Design-Lasur, Design-Base e Design-Fixativ possono essere mescolati tra loro in qualsiasi rapporto. KEIM Design-Base produce una bella trasparenza con una consistenza di lavorazione e uno spessore dello strato ideali. KEIM Design-Fixativ permette velature altamente trasparenti e dai colori brillanti con un basso spessore dello strato.

SCHEDA TECNICA – KEIM DESIGN-FIXATIV

CONSUMO

circa 0,05 l/m² per la miscela pronta all'uso di KEIM Design-Lasur e KEIM Design-Fixativ
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
20	l	24	tanica
5	l	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 06 02 99

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei diversi.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

SCHEDA TECNICA – KEIM DESIGN-FIXATIV



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch