



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM CONCRETAL<sup>®</sup>-FIXATIV

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

---

KEIM Concretal-Fixativer er fortynder og grunder på silikat-basis til betonflader. Den består af en bindemiddelkombination af kalivandglas, kiselol og tilsætninger. KEIM Concretal-Fixativ er tildelt Cradle to Cradle Certified<sup>®</sup> på sølvniveau og C2C Certified Material Health Certificate<sup>™</sup> på guldniveau.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Concretal-Fixativ anvendes som fortynder eller tilsætningsmiddel til maling på silikatbasis inden for KEIM Concretal-systemet til:

- KEIM Concretal-Black
- KEIM Concretal-W
- KEIM Concretal-W-Grob
- KEIM Concretal-Lasur
- KEIM Contact-Plus

KEIM Concretal-Fixativ regulerer/reducerer stærkt sugende mineralske underlags sugsevne.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- C2C Certified Material Health Certificate<sup>™</sup> Gold
- meget gennemtrængelig for vanddamp
- stor vejrbestandighed
- absolut UV-beständig
- svampe- og algehæmmende, da naturligt alkalisk
- bestandig overfor industriel luftforurening
- opløsningsmiddelbestandig
- Brandforhold: Ikke brændbar
- lugtfattig

### MATERIALEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi: ca. 11

### FARVETONER:

mælket

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, rent og frit for alle løse dele, støv, olie og andre stoffer, der hæmmer vedhæftning. Eksisterende, organisk bundne malingslag skal fjernes fuldstændigt. Reparera skadede områder med KEIM Concretal betongreparationssystemet.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være  $\geq 5$  °C.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

### FORBRUG:

ca. 0,15 L/m<sup>2</sup> Anvendelse som grundning.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

### ANVENDELSE:

Til forgrundning af stærkt sugende underlag: KEIM Concretal-Fixativ påføres ufortyndet med pensel.

Som fortynder ved normale glatte underlag til dækkende, beskyttende beton-malinger:

KEIM Concretal-W/ KEIM Concretal-W-Grob:

Som grundbehandling fortyndes KEIM Concretal-W med max. 10 % KEIM Concretal-Fixativ (max. 2,5 liter KEIM Concretal-Fixativ pr. 25 kg farve).

Slutbehandling: KEIM Concretal-W ufortyndet.

KEIM Concretal-Lasur:

Som grundbehandling fortyndes Concretal-Lasur med ca. 20-50 % KEIM Concretal-Fixativ (ca. 0,2 - 0,5 liter Concretal-Fixativ pr. liter Concretal-Lasur).

Slutbehandling: KEIM Concretal-Lasur ufortyndet.

Som fortynder til laserende anvendelse: KEIM kan i grund- og slutbehandlingen fortyndes med KEIM Concretal-Fixativ / Concretal-Black i ethvert forhold.

For yderligere informationer ang. fortynding og anvendelse af KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-Black og KEIM Concretal-Lasur se respektive tekniske datablad.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit beskyttet mod varme og direkte sol

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 99

### 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 30 g/l.  
Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-KODE:

### 9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

### 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.