



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

1. TERMÉKLEÍRÁS

A KEIM Concretal-Fixativ egy szilikát bázisú hígító- és alapozóanyag beton alapfelületekre kifejlesztve. A termék káli-vízüveg és kovasav kötőanyag-kombinációból, illetve szerves adalékokból áll. A KEIM Concretal-Fixativ a Cradle to Cradle Certified® Silver (ezüst) és a C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany) minősítést kapta meg.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Concretal-Fixativ hígító- és adalékanyagként a következő KEIM Concretal-Betonvédő rendszerek szilikátbázisú festékeinél alkalmazható:

KEIM Concretal-Black
KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-W-Grob
KEIM Concretal-Lasur
KEIM Contact-Plus

A KEIM Concretal-Fixativ alapozóval az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek szívókéességét lehet szabályozni, illetve csökkenteni.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver (ezüst)
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany)
- kiváló páraáteresztő
- kiváló időjárásálló
- abszolút UV-álló
- ellenáll a gombának és a penésznek, mivel természetesen lúgos kémhatású
- ellenáll az ipari gázoknak
- oldószerálló
- tűzállóság: nem éghető
- alacsony szagtartalmú

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-érték: kb. 11

SZÍNÁRNYALATOK:

tejszerű

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek teherbírónak, tisztának és zsír-, olaj-, por-, illetve laza részekről és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Szerves-kötésű meglévő bevonatokat teljesen el kell távolítani. Hibahelyeket a KEIM Concretal-Betonfelújító-rendszerekkel kell kijavítani.

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie.

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,15 L/m² alapozóként alkalmazva.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

Erősen nedvszívó alapfelületek mélyalapozása: A KEIM Concretal-Fixativ terméket hígítatlanul kefével kell felhordani.

A fedő betonvédő-festékrendszerek hígítása normál, sima alapfelületeken: KEIM Concretal-W / Concretal-W-Grob / Concretal-Black.

Alapozóréteggént: az alapfelület nedvszívóképességétől függően max. 10% KEIM Concretal-Fixativ keverhető a KEIM Concretal-W festékhez (max. 2,5 liter KEIM Concretal-Fixativ 25 kg festékhez).

Fedőréteg: A KEIM Concretal-W hígítatlanul.

KEIM Concretal-Lasur:

Alapozóréteggént az alapfelület nedvszívó képességétől függően kb. 20–50% KEIM Concretal-Fixativ keverhető a KEIM Concretal-Lasur festékhez (kb. 0,2–0,5 liter Fixativ 1 liter lazúrhoz).

Fedőréteg: A KEIM Concretal-Lasur hígítatlanul.

A lazúrozó rendszerek hígításához: Alapozó- és fedőréteggént a KEIM Concretal-Lasur festéket a kívánt lazúrhatás elérése érdekében KEIM Concretal-Fixativ / Concretal-Black termékkel tetszőleges arányban hígítani kell.

A KEIM Concretal-W, KEIM a Concretal-Black és a KEIM Concretal-Lasur hígítására és felhasználására vonatkozó további információkért lásd a megfelelő műszaki adatlapot.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklapos mennyiség	csomagolás típusa
20	L	24	kanna
5	L	96	kanna

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	az edényt szorosan zárva kell tartani hűvös fagymentes hőtől és közvetlen napfénytől védve

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 06 02 99

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/h): 30 g/l.
Ez a termék: 0 - 1 g/l VOC tartalmaz.


GIS-KÓD: BSW 40

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újtási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.