



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL[®]-SCUDO

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Lignosil-Scudo is een kleurloze speciale coating in het KEIM Lignosil-systeem voor binnen- en buitengebruik. Door de speciale formulering voorkomt KEIM Lignosil-Scudo het binnendringen van verkleurende houtinhoudsstoffen.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Lignosil-Scudo wordt gebruikt als een kleurloze isolerende tussenlaag tussen de eerste en tweede kleurlaag in het KEIM Lignosil-systeem. KEIM Lignosil-Scudo moet altijd worden overschilderd met KEIM Lignosil kleurproducten! De op elkaar afgestemde formulering zorgt voor een optimale hechting met de KEIM Lignosil kleurproducten. Binnen kan KEIM Lignosil-Scudo indien nodig als primer worden gebruikt.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- veilig isolerend effect
- uitstekende hechting
- waterig
- geurarm

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³

KLEUREN:

kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stevig, droog (houtvochtigheid lager dan 18%, volgens BFS datablad nr. 18), schoon en vrij van alle losse delen, stof, olie en andere scheidende stoffen zijn. Geschaafd larikshout moet vooraf worden geschuurd.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

Omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur ≥ 8 °C tijdens applicatie en droging. Niet gebruiken in direct zonlicht of op oppervlakken die zijn opgewarmd door de zon. Oppervlakken tijdens en na verwerking beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen.

VERBRUIK:

ca. 0,1 L/m² voor een enkele verflaag.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

KEIM Lignosil-Scudo moet bij voorkeur worden gebruikt met een kwast of roller als tussenlaag binnen en buiten. Verwerking met het airless apparaat is mogelijk. KEIM Lignosil-Scudo moet onverdund worden aangebracht en na droging altijd worden voorzien van een KEIM Lignosil kleurcoating als toplaag. Let op droogtijden!

DROOGTIJD:

Oppervlak droog op zijn vroegst na ½ uur (bij 23°C en 50% r.v.). Overschilderbaar op zijn vroegst na 12 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
5	L	96	blik
2,5	L	90	blik

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 130 g/l. Dit product bevat: 0 - 3 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.