



FICHA TÉCNICA

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normalputzmörtel nach DIN EN 998-1 auf der Basis von Trass-Kalk. KEIM Deckputz-historisch-Grob entspricht der Mörtelkategorie CS II, P II nach DIN V 18 550. Zusammen mit den KEIM'schen Silikatfarben ergibt sich ein aufeinander abgestimmtes, geprüftes Putz-/Anstrichsystem.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Deckputz-historisch-Grob ist als obere Putzlage auf einem Grundputz der Mörtelkategorie CS II bzw. P II nach DIN V 18 550 außen und innen geeignet.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- adaptado a pinturas de silicato KEIM
- mineral
- no forma película
- transpirable

CARACTERÍSTICAS MATERIALES:

- Densidad aparente: aprox. 1,35 g/cm³
- Grano máximo: 4,5 mm

CLASIFICACIÓN:

- Tipo de enlucido: CR
- Norma de ensayo de la resistencia a la compresión: DIN EN 1015-11
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (valor μ): ≤ 25

TONALIDADES:

gris

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUBSTRATO:

En soportes muy absorbentes o con condiciones de ambiente muy calurosos, debe humedecerse previamente.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 5 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

PREPARACIÓN DE MATERIALES/ MEZCLAR Y AVANZAR:

KEIM Deckputz-historisch-Grob se mezcla con aprox. 5,0 - 5,7 l de agua limpia por saco, con batidora hasta conseguir una consistencia plástica espesa y libre de grumos. Dejar reposar brevemente. En ningún caso, el material que haya empezado a cuajar, se volverá a mezclarse con agua. Puede aplicarse a mano, con mezclador continuo o proyectando con máquina.

FICHA TÉCNICA – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

REVESTIMIENTO FINAL:

Der angemachte Putz ist kräftig auf den vorbereiteten Untergrund anzuwerfen und mit geeignetem Werkzeug abzuziehen. Die so hergestellte Oberputzschicht (Deckputzschicht) soll eine Dicke von ca. 8 mm aufweisen.

Después de aplicar KEIM Deckputz-historisch-Grob, la superficie debe ser alisada y fratasada con llana de plástico o de metal. Weitere Strukturen erhält man durch Abscheiben mit Filz-, Schwamm- oder Holzbrett, wobei hierzu Oberputzschichtdicken von 7 mm ausreichend sind. Die Bearbeitung von KEIM Deckputz-historisch-Grob mit den o. g. Werkzeugen möglichst ohne Wasserzugabe vornehmen. Bindemittelanreicherung an der Oberfläche vermeiden.

TRATAMIENTO POSTERIOR:

KEIM Deckputz-historisch-Grob se debe proteger contra una pérdida excesivamente rápida del agua por sol o viento, y mantenerse húmedo en caso necesario.

CONSUMO:

aprox. 1,43 kg/m² por mm

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpia las herramientas, máquinas y mezcladoras inmediatamente después del uso con agua. Una vez endurecido, sólo puede eliminarse mecánicamente.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
25	kg	42	saco

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	seco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 17 01 01

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

FICHA TÉCNICA – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es