



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM STANDARDPUTZ

1. TERMÉKLEÍRÁS

KEIM Standardputz ist nach DIN EN 998-1 ein Normalputzmörtel auf der Basis von Kalk-Zement mit geringen organischen Zusätzen. KEIM Standardputz entspricht der Mörtelkategorie CS II, P II nach DIN 18550. In Kombination mit den KEIM Deckputzen und/oder KEIM Silikatfarben ergibt sich ein aufeinander abgestimmtes Putz-/Anstrichsystem.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

KEIM Standardputz kann als Grund- und als Deckputz im Außen-, Innen- und Feuchtbereich eingesetzt werden. Er eignet sich zum Verputzen von Mauerwerk aller Art mit Ausnahme porosierter bzw. hoch wärmedämmender Leichtbaustoffe. Im Sockelbereich spezielle Sockelputze einsetzen. KEIM Standardputz besitzt eine hervorragende Maschinengängigkeit mit ausgezeichnetem Standvermögen. Bei Verwendung als Oberputz lässt sich KEIM Standardputz vielfältig strukturieren, verwaschen und auch gut filzen.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- kiváló feldolgozási tulajdonságok
- ásványi
- nagyon robosztus felület
- páraáteresztő
- vízlepergető
- tűzállóság: nem éghető (A1)

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,45 g/cm³
- legnagyobb szemcseméret: 1,3 mm

OSZTÁLYOZÁS:

- vakolat típusa: GP
- nyomószilárdsági kategória: CS II 1,5 -5,0 N/mm²
- nyomószilárdság vizsgálati szabványa DIN EN 1015-11: DIN EN 1015-11
- tapadó szakítószilárdság: $\geq 0,08$ N/mm²
- tapadó szakítószilárdság törésmintája: A,B,C
- tapadó szakítószilárdság vizsgálati szabványa DIN EN 1015-12: DIN EN 1015-12
- vízfelvételi osztály: W2
- vízfelvétel vizsgálati szabványa DIN EN 1015-18: DIN EN 1015-18

SZÍNÁRNYALATOK:

szürke

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek simának, száraznak, megfelelően nedvszívónak, és tapadást csökkentő maradékanyagoktól mentesnek kell lennie, illetve nem lehet erősen nedvszívó. Erősen nedvszívó alapfelületeknél vagy nagyon meleg környezeti körülményeknél előnedvesítés szükséges. A leválasztóanyagokat, például a betonfelületeken megmaradó zsaluolaj-maradványokat, megfelelő eljárással el kell távolítani. Nagyobb egyenetlenségeket azonos típusú anyaggal kell kijavítani.

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie. Nem szabad direkt napsugárzás és nap által felhevített alapfelületek mellett dolgozni. A feldolgozás alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről és esőtől.

ANYAGELŐKÉSZÍTÉS / KEVERÉS ÉS FELHORDÁS:

A KEIM Standardputz terméket kb. 6,6 - 7,0 L tiszta vízzel (zsákonként), keverőszáras fúrógéppel pasztaszerű konzisztenciára, csomómentesen kell összekeverni, majd rövid ideig állni hagyni. Már megkötött anyagot vízzel újra keverni nem szabad. A feldolgozás kézzel, keverőszáras fúrógép segítségével, vagy vakolópumpával történhet. Material nicht übermischen, sonst besteht die Gefahr eines starken Festigkeitsabfalls. Bereits abgebundenes Material darf nicht mehr neu aufgemischt werden.

FELHASZNÁLÁS:

kb. 1,4 kg/m²/mm

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

Angemischten KEIM Standardputz zügig mit geeignetem Werkzeug in gleichmäßiger Schichtdicke aufziehen.

RÉTEGFELÉPÍTÉS:

Bei der Verarbeitung als Unterputz beträgt die Mindestputzdicke 15 mm. Bei Putzdicken von mehr als 20 mm pro Lage und sonstigen ungünstigen Bedingungen empfiehlt sich eine mehrlagige Verarbeitung, wobei die vorhergehende Lage jeweils aufzurauen ist. Beim mehrlagigen Arbeiten Zwischenstandzeiten einhalten und Gesamtdicke aller Lagen von 30 mm nicht überschreiten.

FEDŐVAKOLAT:

A KEIM Standardputz fedővakolatként történő alkalmazása esetén a megfelelően szilárduló felületet szivaccsal át kell simítani. Egy szabadkezü strukturálás vagy mosott felület kialakítása szintén lehetséges.

UTÓKEZELÉS:

A KEIM Standardputz anyagot védeni kell a nap vagy a szél általi gyors kiszáradástól, és szükség esetén nedvesen kell tartani.

ÁTDOLGOZÁS:

KEIM Standardputz als Grundputz:

KEIM Deckputz-historisch ist als Oberputz ideal geeignet.

KEIM Universalputz, KEIM Universalputz-Fein, KEIM Turado, KEIM Brillanputz und KEIM Stucasol können als Oberputze eingesetzt werden.

(bitte hierbei jeweilige Technische Merkblätter beachten und die Standzeit einhalten)

KEIM Standardputz als Deckputz:

Alle KEIM Anstrichsysteme für außen und innen sind geeignet.

Standzeiten vor Anstrich einhalten. Erforderliche Vorarbeiten an Außenflächen: Ätzen mit KEIM Ätzflüssigkeit, 1:3 mit Wasser verdünnt, anschließend mit sauberem Wasser nachspülen

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Használat után a szerszámokat, gépeket, keverőket azonnal vízzel meg kell tisztítani. Kikeményedés után csak mechanikai úton lehetséges.

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM STANDARDPUTZ

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklapos mennyiség	csomagolás típusa
25	kg	42	zsák

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	száraz hűvös fagymentes

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 17 01 01

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!


GIS-KÓD: ZP 1

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.



KEIMFARBEN GES.M.B.H ; Magyarországi telephely
1037 Budapest / Bojtár u. 55-57. / tel.: +36 20 937 6476
www.keim.com / iroda@keimfarben.hu