SCHEDA TECNICA

KEIM SECCOPOR®-FINO

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Intonaco speciale con trasporto dell'umidità particolarmente buono e ottima regolazione dell'umidità. Malta da intonaco in accordo alla normativa DIN EN 998-1. Malta secca a base calce-cemento con inerti minerali e speciali additivi poriformi. Corrisponde alla categoria malta CS II

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Seccopor-FiNo viene utilizzato come intonaco di finitura in abbinamento a KEIM Seccopor-Grosso per il ripristino pareti interessate dall'umidità, favorendo una rapida asciugatura. Particolarmente indicato in scantinati umidi, dopo danni da alluvione, in edifici storici, in vecchi edifici ecc. Ideale per la regolazione dell'umidità in ambienti umidi e per prevenire l'infestazione di muffe. KEIM Seccopor-FiNo Può essere utilizzato anche all'aperto. KEIM Seccopor-FiNo non è adatto per le superfici di base.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- buona macchinabilità
- riduce il rischio di condensa
- trasporto capillare di acqua di livello illimitato (non idrofobizzato)
- comportamento di asciugatura unico grazie alla particolare geometria porosa
- Reazione al fuoco: non infiammabile (A1)

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

– Densità grezza della malta fresca:	circa 1,6 kg/dm³
– Granulometria massima:	0,6 mm

CLASSIFICAZIONE:

– Categoria di resistenza alla pressione:	CS II 1,5 -5,0 N/mm²
– Norma di prova resistenza alla compressione DIN EN 1015-11:	DIN EN 1015-11
– Resistenza alla trazione adesiva:	≥ 0,08 N/mm²
– Modello di frattura resistenza alla trazione adesiva:	A,B,C
– Norma di prova resistenza alla trazione adesiva DIN EN 1015-12:	DIN EN 1015-12
– Classe di assorbimento dell'acqua:	W0
– Norma di prova assorbimento dell'acqua DIN EN 1015-18:	DIN EN 1015-18
– Porosità:	≥ 40 %
– Valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore μ):	≤ 11

TONALITÀ DI COLORE:
bianco naturale

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto deve essere planare, asciutto, solido, sufficientemente ma non troppo assorbente e privo di residui che riducono l'adesione. In caso di supporto a forte assorbimento o condizioni ambientali molto calde occorre inumidire la superficie di applicazione.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:
Temperatura dell'aria e del supporto ≥ 5 °C durante l'applicazione e l'asciugatura. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:
Impastare KEIM Seccopor-FiNo con ca. 5,5 - 6,5 L di acqua pulita per sacco, utilizzando un agitatore fino ad ottenere una consistenza plastica rigida e senza grumi lasciando stagionare per un breve periodo. Non aggiungere acqua e non reimpastare quando l'impasto è già in presa. La lavorazione può essere eseguita sia a mano sia con miscelatori continui o con macchine intonacatrici. Durante la miscelazione, mescolare con una frusta a motore per circa 1 - 2 minuti.
Tempo di applicazione: Applicare immediatamente dopo la miscelazione, entro 30 minuti. Non rimescolare materiale che si è indurito.

CONSUMO:
circa 1,4 kg/m² per mm
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:
Utilizzare KEIM Seccopor-FiNo miscelato, applicandolo rapidamento con strumenti idonei allla creazione di uno spessore dello strato uniforme.

APPLICAZIONE A STRATI:
Struttura in gesso: applicare KEIM Seccopor-Grosso come mano di fondo. Dopo l'asciugatura e l'opportuno irruvidimento, a partire dal giorno successivo, KEIM Seccopor-FiNo può essere applicato, infeltrito e lavato. Non si deve mai creare uno strato dallo spessore maggiore di 7 mm.

INTONACO RASANTE:
In caso di utilizzo di KEIM Seccopor-FiNo come intonaco di finitura è possibile feltrare la superficie con un frattazzo in spugna previo sufficiente indurimento. Sono inoltre possibili interventi di libera strutturazione o irruvidimento.

POST-TRATTAMENTO:
Proteggere KEIM Seccopor-FiNo dalla disidratazione troppo rapida provocata da sole ,vento e dalla pioggia durante e dopo l'applicazione.

FINITURA:
Per una mano successiva di KEIM Purkristalat è richiesto uno spessore minimo dello strato di 5 mm. Si possono verniciare solo superfici prive di sale e indurite. Tempo minimo di attesa prima della verniciatura 14 giorni. KEIM Ecosil-ME o KEIM Biosil è consigliato per uso interno. KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat e KEIM Granital sono adatti per uso esterno. Gli strati sinterizzati devono essere rimossi con metodi adeguati prima della verniciatura.

TEMPO DI LAVORAZIONE:

Lasciar riposare per 14 giorni prima di verniciare.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Pulire utensili, macchine e miscelatori con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta solidificato può essere rimosso solo meccanicamente.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
25	kg	36	sacco

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	all'asciutto

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 17 01 01

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

9. ANNOTAZIONI GENERALI

A causa della funzione essiccante dell'intonaco, se il supporto è esposto alla salsedine, sulla superficie dell'intonaco possono formarsi efflorescenze saline, che possono essere rimosse se necessario.
Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGLILLI DI APPROVAZIONE

100% GREEN ENERGY

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it