



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM DOLOMITSPACHTEL

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

---

Brugsklar, universelt anvendelig spartelmasse på mineralsk basis til indendørs brug (organisk andel < 3 %). \*Anvendelse af hvid dolomitmarmor som fyldstof giver maksimal fyldevne og nem forarbejdning.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Dolomitspachtel anvendes til fuldspartling, fx på puds og beton til udbedring af defekter. KEIM Dolomitspachtel kan anvendes på mineralske, organiske og blandede underlag på væg- og loftsflader.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- universel anvendelse
- kan anvendes partielt og på hele flader
- enkel håndtering
- kan trækkes ud til nul
- meget god slibeevne
- stor fyldevne
- mineralsk
- lugtneutral

### MATERIALEEGENSKABER:

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| - Vægtfylde:         | ca. 1,7 - 1,8 g/cm <sup>3</sup> |
| - Organisk andel:    | < 3 %                           |
| - pH-værdi:          | ca. 9                           |
| - Størstekorn:       | 0,1 mm                          |
| - maks. lagtykkelse: | 4 mm                            |

### KLASSIFICERING:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| - Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse (sd-værdi): | ≤ 0,02 m ved ca. 1 mm lagtykkelse |
|---|-----------------------------------|

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlag skal være tørre, rene og fri for olier, fedt, støv og andre overfladeforureninger. Beton- og pudsunderlag skal være fuldstændig tørre og hærkede. I betonunderlag må den maksimale restfugtighed på 3 % ikke overskrides.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

### FORBRUG:

ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> ved en lagtykkelse på 1 mm.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM DOLOMITSPACHTEL

### ANVENDELSE:

Spartelmassen er brugsklar. Påføres tyndt med trækbræt, hvor en maksimal lagtykkelse på 4 mm ikke må overskrides. Dybere steder skal forspartles. Ved ilægning af væv: 1. Påfør et spartellag (ca. 2 mm), pres vævet ind med bræt eller tør rulle og udjævn overskydende spartelmasse med trækbræt. Efter tørring af 1. spartellag påføres 2. spartellag med trækbrættet.

### FÆRDIGGØRELSE:

Bemærk:

Efter slibning og grundig støvfjerning på sparteloverfladen anbefales en grundning med f.eks KEIM Special-Fixativ.

Efterfølgende lag:

KEIM Dolomitspachtel kan overstryges med alle KEIM silikat-indendørsmalinger.

### TØRRETID:

Kan viderebehandles efter tidligst 8 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
18	kg	33	spand

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	køligt frostfrit beholderen skal holdes tæt tillukket

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 04 10

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

MAL-kode: 00-1 (1993)


Sprøjt på omgivende flader skal omgående fjernes med vand.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

## 9. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

## TEKNISK DATABLAD – KEIM DOLOMITSPACHTEL

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.



**KEIM SCANDINAVIA A/S**

Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44  
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se