



FICHA TÉCNICA

KEIM DOLOMITSPACHTEL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla de interior en base mineral (contenido orgánico < 3 %). El empleo de mármol blanco de dolomita como carga asegura máxima capacidad de relleno y una aplicación especialmente sencilla.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Dolomitspachtel sirve para tendidos completos p.e. sobre revoco u hormigón, y para la reparación de faltas. KEIM Dolomitspachtel puede emplearse en soportes minerales, orgánicos y mixtos, en paredes y techos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- de uso universal
- aplicable en zonas parciales y paños completos
- fácil de usar
- aplicable en espesor "cero"
- muy bien lijable
- alta capacidad de relleno
- mineral
- olor neutro

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,7 - 1,8 g/cm³
- Contenido orgánico: < 3 %
- Valor de pH: aprox. 9
- Granulometría máxima: 0,1 mm
- espesor máximo de capa: 4 mm

CLASIFICACIÓN:

- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión (valor sd): ≤ 0,02 m para aprox. 1 mm de espesor de capa

TONOS DE COLOR:

blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar seco, libre de sales, limpio y libre de aceites, grasas, polvo y otros tipos de suciedad superficial. Los soportes de hormigón o revoco deben haber fraguado y secado completamente. En soportes de hormigón, no debe superarse una humedad residual máxima del 3%.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

FICHA TÉCNICA – KEIM DOLOMITSPACHTEL

CONSUMO:

aprox. 1,8 kg/m² con un espesor de capa de 1 mm.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

La masilla se suministra lista al uso. Aplicar capa fina a llana, no superando un espesor máximo de 4 mm . Las faltas más profundas deben enmasillarse previamente. En caso de embeber velo, aplicar una primera capa de masilla (aprox. 2 mm), embeber velo con llana o rodillo seco, y alisar el sobrante con llana. Después del secado de la primera capas, aplicar una segunda capa a llana.

RETOQUE:

Aviso:

Después de lijar y desempolvar bien la superficie, se recomienda una imprimación con KEIM Soliprim. Se recomienda la aplicación a rodillo, no a cepillo.

Pintura posterior:

KEIM Dolomitspachtel puede pintarse con todas las pinturas de silicato KEIM para interiores.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 8 horas (con 23°C y 50% hum.rel.) Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
18	kg	33	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 04 10


8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto .
Este productor contiene: - g/l de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Las salpicaduras en zonas colindantes deben eliminarse inmediatamente con agua.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.