



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SPACHTEL

1. PRODUCTBESCHRIJVING

Gebruiksklare spachtel op silicaatbasis voor minerale ondergronden, binnen en buiten.

2. TOEPASSINGSGBIED

Vlak opvullen (egaliseren) van pleisterwerk en beton als voorbereiding voor dispersie silicaatverven, silicaatverven of silicaatpleister. Inbedding van weefsel voor versteviging.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- gebruiksklaar
- 100% minerale vulstoffen
- geurloos

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,7 - 1,8 g/cm³
- Grootste korrel: 0,5 mm
- Maximale laagdikte: 4 mm

CLASSIFICATIE:

- Diffusie-equivalente luchtlagdikte (sd-waarde): ≤ 0,08 m
- Waterabsorptiecoëfficiënt w: ca. 0,7 kg/(m²√h)

KLEUREN:

wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn. Losse onderdelen, ook oude verflagen, moeten met een staalborstel, spaan of hoge druk verwijderd worden.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 8 °C zijn en maximaal 80% rel. vochtigheid. Werk alleen bij droog weer. Niet gebruiken in de brandende zon of op door de zon verwarmde oppervlakken. Na het aanbrengen oppervlakken tegen regen beschermen. Pas op voor nachtvorst.

VERBRUIK:

ca. 1,5 kg/m² bij een laagdikte van 1 mm.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

De spachtel is klaar voor gebruik. Smeer dun uit met een troffel. Bij het inbedden van stof 1e laag spachtel aanbrengen (ca. 2 mm), weefsel aandrukken met een troffel of een droge roller en overtollige spachtel gladstrijken met een troffel; Nadat de 1e laag spachtel is uitgehard, brengt u een 2e laag aan met een troffel. Bij het inbedden van weefsel mag de totale

TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM SPACHTEL

laagdikte niet groter zijn dan 4 mm. Diepere gebieden moeten worden voorgezet. Verdunning: Verwerk het materiaal in de regel onverdund. Indien nodig verdunnen met KEIM Speciaal-Fixatief.

OPNIEUW BEWERKEN:

KEIM Spachtel kan overschilderd worden met KEIM Purkristal met toevoeging van 50% KEIM Kristall-Felsit in de grondlaag en met alle gebruiksklare verven op silicaatbasis.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 24 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
25	kg	24	emmer
5	kg	70	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
6 maanden	koel vorstvrij houd de verpakking goed gesloten beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12


8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 3 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd. Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.