



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM CS-PRIMER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM CS-Primer ist ein silikatisches Grundiermittel zur Grundierung der KEIM Mycal-CS Platten.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM CS-Primer wird zur Grundierung der KEIM Mycal-CS Platten verwendet. Durch den Einsatz der Grundierung wird das Saugfähigkeitsverhalten der Platten reguliert. Zudem wird durch die Grundierung mit KEIM CS-Primer ein Aufbrennen des nachfolgend aufzubringenden mineralischen Kalkputzes KEIM Mycal-Por verhindert.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- nicht filmbildend
- diffusionsoffen
- mikroporös
- Brandverhalten: nicht brennbar
- ohne Zusatz von Bioziden
- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- geruchsarm

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Dichte: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Organischer Anteil: | < 5 % |
| - pH-Wert: | ca. 10 |

FARBTÖNE:

milchig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss ≥ 5 °C betragen.

VERARBEITUNG:

Vor der Verklebung (nass in nass) wird die Klebeseite der Mycal-CS Platte mit der Bürste oder im Sprühverfahren grundiert. Vor der Armierung werden die geklebten KEIM Mycal-CS Platten im Sprühverfahren grundiert. KEIM CS-Primer unverdünnt anbringen. Weitere Hinweise zur Verarbeitung siehe Technische Merkblätter Mycal-CS-Platte und Mycal-Por.

VERBRAUCH:

ca. 0,15 l/m² Anwendung als Grundierung.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
5	l	96	Kanister

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	kühl frostfrei Gebinde dicht verschlossen halten vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 06 02 99

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

10. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL



Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.