



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM ATHENIT[®]-FONDO

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Athenit-Fondo is een gebruiksklare grondverf op basis van pure kluitskalk die minimaal 3 jaar bewaard is en helderwit Grieks marmmermeel zonder synthetische bindmiddeladditieven. Door het te verrijken met hoogwaardig fijn kalkzand, heeft KEIM Athenit-Fondo een licht slemmend- en egaliserend effect.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Athenit-Fondo dient als een slem-basislaag - om verschillende absorptievermogens en/of structuren te egaliseren - om kleine haarscheurtjes te dichten - als primer voor Athenit-Fino. KEIM Athenit-Fondo kan binnen gebruikt worden op kalkpleister, kalkputzpleister, kalkcementpleister, putzhoudend en spachtelbepleistering, renovatiepleister, natuursteen, beton, oude minerale coatings en oude dispersie -gebonden ondergronden. In combinatie met de nauwkeurig op elkaar afgestemde productcomponenten van het KEIM Athenit-systeem is een breed scala aan toepassingen mogelijk. Niet geschikt voor: oliehoudende ondergronden

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- gebruiksklaar
- egaliserend
- scheuroverbruggend
- egaliserend
- spanningsarm
- milieuvriendelijk
- extreem dampdiffusie open
- brandgedrag: niet ontvlambaar
- geen synthetisch bindmiddel
- geen plantaardige harsen

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,6 - 1,7 g/cm³
- Grootste korrel: 0,3 mm

CLASSIFICATIE:

- Diffusie-equivalente luchtdaagdikte (sd-waarde): ≤ 0,02 m

KLEUREN:

wit

SAMENSTELLING

water, calciumhydroxide, calciumcarbonaat, kalkzand, natuurlijke koolhydraten, cellulose

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stevig, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van resten die de hechting kunnen verminderen. Sterk zandende of ongelijkmatig zuigende oppervlakken zijn met KEIM Fixativ te fixeren. Voor uitvoering en verdunning, het technische gegevensblad van de primer in acht nemen.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

KEIM Athenit-Fondo moet voor verwerking goed worden opgeroerd.

VERBRUIK:

ca. 0,4 kg/m²

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

KEIM Athenit-Fondokan gekwast of gerold worden, meestal onverdund. Bevochtig de ondergrond indien nodig licht.

OPNIEUW BEWERKEN:

Volgende lagen moeten worden aangebracht met KEIM Athenit-Forte of -Lucente.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 4 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd. Bij indringende stoffen kan een langere tussendroogtijd (24 - 48 uur) het resultaat verbeteren.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
24	kg	24	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 11 *


8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd. Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.