



TEKNISK DATABLAD

KEIM ATHENIT[®]-LISCIO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Athenit-Liscio er en brugsklar kalk-finspartelmasse baseret på ren, mindst 3 år lagret kulekalk og hvidt græsk marmormel.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Athenit-Liscio kan anvendes indendørs til fuldpartflinger eller til udbedring af mindre skadesteder op til maks. 1 mm dybde.

Ikke egnet til:
olieholdige underlag

3. PRODUKTEGENSKABER

- gulningsfri
- ringe overfladespænding
- miljøvenlig
- ekstremt stor diffusionsevne
- Brandforhold: Ikke brændbar
- ingen syntetiske bindemidler
- ingen plantebaserede harpikser
- lugtfri

MATERIALEEGENSKABER:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Vægtfylde: | ca. 1,7 - 1,8 g/cm ³ |
| - Størstekorn: | 0,1 mm |
| - maks. lagtykkelse: | 1 mm |

KLASSIFICERING:

- | | |
|---|----------|
| - Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse (sd-værdi): | ≤ 0,02 m |
|---|----------|

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være ≥ 5 °C.

FORBRUG:

ca. 0,8 kg/m²

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

TEKNISK DATABLAD – KEIM ATHENIT®-LISCIO

ANVENDELSE:

Underlaget opfugtes i givet fald let. KEIM Athenit-Liscio åføres tyndt (ca 0.5 mm) med stålbræt og glittes efter afbinding - eller der påføres yderligere et lag vådt-i-vådt. Alt efter ønske kan der efter afbinding kan der trækkes af med stålbræt. Tryk ikke for hårdt.

TØRRETID:

Ved højere relativ luffugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
24	kg	24	spand

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 01 *

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.


MAL-kode: 00-4 (1993)

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

9. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

TEKNISK DATABLAD – KEIM ATHENIT®-LISCIO



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

