



TEKNISK DATABLAD

KEIM ECOTEC

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Ecotec er et opløsningsmiddelfrit hydrofoberingskoncentrat på silikone-mikroemulsion basis.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Ecotec anvendes efter blanding med vand (i forholdet 1:9) som miljøvenlig, opløsningsmiddelfri, farveløs hydrofobering på hydrofile overflader som fx KEIM Purkristal.

3. PRODUKTEGENSKABER

- lav miljøpåvirkning
- god indtrængningsevne
- ingen farvetone forandring
- fremragende indtrængning ved fugtige underlag
- stærkt vandafvisende
- meget gennemtrængelig for vanddamp
- alkalisk bestandig
- kan fortyndes med vand
- uden tilsætning af opløsningsmidler
- lugtfattig

MATERIALEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Aktivt stof: Silikonemulsion på basis af mikroemulsion

KLASSIFICERING:

- Vandoptagelseskoefficient w: < 0,05 kg/(m²√h)

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være rent, tørt og kunne suge, skal evt. rengøres først.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 5 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBRUG:

ca. 0,02–0,08 L/m² som grundbehandling.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:

KEIM Ecotec skal blandes med vand i forholdet 1:9 (1 del koncentrat + 9 dele vand). Denne brugsklare blanding skal anvendes indenfor 24 timer. Før behandling med den brugsklare blanding skal underlaget være gjort åbenporet, rent og uden partielle fugtpletter. Den overflade, der skal behandles, gennemfugtes trykløst ved gennemstrømning eller med børste ovenfra og nedefter. Forudgående overfladebehandlinger kan i reglen efterbehandles efter 3 dage.

TEKNISK DATABLAD – KEIM ECOTEC

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Emballagetype
1	L	flaske

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
9 måneder	køligt beholderen skal holdes tæt tillukket beskyttet mod varme og direkte sol

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 07 02 16*

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt .

Dette produkt indeholder: - g/l VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.