



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM GEL-PRIMER

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

---

KEIM Gel-Primer er specialiseret, silikatisk modificeret polymergrunder til indendørs brug med Pro-GEL-teknologi.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Gel-Primer anvendes som grunder til intensive farver eller ved vanskelige lysforhold (streflyv) på gipsplader og pletspartlinger for at optimere overfladehomogeniteten for efterfølgende behandlinger med KEIM indendørsfarver. KEIM Gel-Primer er på grund af sin gelagtige konsistens også ideel til arbejder over hovedhøjde.

Ikke egnet til:  
lakerede flader; træflader; underlag med saltudtræk

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- udjævnende
- klæbefremmende
- Pro-GEL-teknologi
- uden tilsætning af opløsningsmidler

### MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være  $\geq 5$  °C.

### FORBRUG:

ca. 0,1 L/m<sup>2</sup> Anwendung als Zwischengrundierung  
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

### ANVENDELSE:

KEIM Gel-Primer skal omrøres grundigt før behandlingen.  
KEIM Gel-Primer anvendes uforyndet som grunder. KEIM Gel-Primer anstryges, rulles eller sprøjtes på (dyse  $\geq 510$ ).  
Efterfølgende behandlinger med KEIM indendørsfarver påføres uforyndet.

### TØRRETID:

Kan viderebehandles efter tidligst 6 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
12,5	L	32	spand
5	L	70	spand

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	frostfrit beholderen skal holdes tæt tillukket køligt beskyttet mod varme og direkte sol

Åbnede spande kan kun opbevares i kort tid.

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

## 9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

## 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.

