



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM GEL-PRIMER

1. TERMÉKLEÍRÁS

A KEIM Gel-Primer egy speciális, szilikát kötőanyaggal módosított, beltéri polimer alapozó Pro-GEL-technológiával.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Gel-Primer speciális alapozóanyag gipszkarton és foltszerűen javított alapfelületeken a KEIM beltéri festékek alá intenzív színárnyalatok és rossz fényviszonyok (súrlófény) esetén a felületi homogenitás optimalizálása érdekében. A KEIM Gel-Primer gélszerű konzisztenciája miatt ideálisan alkalmazható fej feletti kivitelezéskor.

Nem alkalmas:

lakkozott alapfelületek; fa alapfelületek; alapfelületek sókivirágzással

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- kiegyenlítő hatású
- tapadást elősegítő
- Pro-GÉL Technológia
- oldószermentes

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,0 - 1,2 g/cm³

SZÍNÁRNYALATOK:

tejszerű

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie.

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,1 L/m² köztesréteggént való felhasználásnál.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

A KEIM Gel-Primer terméket a feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni.

A KEIM Gel-Primer alapozót hígítatlanul kell felhordani. A KEIM Gel-Primer felhordható ecsettel, hengerrel, vagy „airless” szórással (fúvóka: ≥ 510). A fedőrétegek KEIM beltéri festékekkel hígítatlanul kell felhordani.

SZÁRADÁSI IDŐ:

Legkorábban 6 óra múlva átvonható (23°C-nál és 50% relatív páratartalom mellett). Magasabb relatív páratartalomnál, nagyobb rétegvastagságoknál és/vagy alacsonyabb hőmérsékleteknél a száradási idők ennek megfelelően hosszabbak lehetnek.

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM GEL-PRIMER

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklapos mennyiség	csomagolás típusa
12,5	L	32	vödör
5	L	70	vödör

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	fagymentes az edényt szorosan zárva kell tartani hűvös hőtől és közvetlen napfénytől védve

A felbontott csomagolások csak korlátozottan raktározhatók.

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 08 01 12

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

GIS-KÓD: BSW 10

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.