



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM RESTAURO[®]-FIXATIEF

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Restauro-Fixatief is een gebruiksklaar verdunningsmiddel of voorbehandeling op sol-silicaatbasis voor KEIM Restauro-Lasur.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Restauro-Fixatief in combinatie met KEIM Restauro-Lasur is bijzonder geschikt voor het lazuren van zandsteenoppervlakken, b.v. voor het afstemmen van de kleur van reparaties op de originele steenstof. De te behandelen oppervlakken moeten poreus (absorberend) zijn. KEIM Restauro-Fixatief kan in elke verhouding worden gemengd met KEIM Restauro-Lasur; afhankelijk van het gewenste lasureffect. KEIM Restauro-Fixatief dient ook als primer of voor prefixatie.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- gebruiksklaar
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- dampopen
- absoluut UV-bestendig

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-waarde: ca. 11

KLEUREN:

kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stevig, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van resten die de hechting kunnen verminderen. Sterk zuigende of zanderige ondergronden vereisen kleurloze prefixatie met onverdunde KEIM Restauro-Fixatief.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,2 L/m² als grondlaag. ca. 0,1 - 0,2 L/m² voor twee lagen lasuur

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

Vanwege de eis van weersbestendigheid zijn buiten twee lagen lasur vereist. Indien een bijzonder transparant effect gewenst is, is een enkele lasurlaag mogelijk indien een kleurloze prefixatie wordt uitgevoerd met KEIM Restauro-Fixatief. grondlaag: de eerster met KEIM Restauro-Lasur dient in het algemeen met een sterk verdunde kwast aangebracht te worden. Verdunningsverhouding: 1:1 tot 1:20 met KEIM Restauro-Fixatief. eindlaag: de eindlaag kan worden aangebracht met onverdunde KEIM Restauro-Lasur of, afhankelijk van het gewenste lasureffect, verdund met KEIM Restauro-Fixatief. Extra bescherming tegen vocht: Extra bescherming tegen vocht kan nodig zijn op sterk water belaste oppervlakken of om vochtgevoelige bouwmaterialen te beschermen, vooral bij dunne lasurlagen. In dergelijke gevallen wordt een hydrofobe primer met KEIM Silan-Primer en KEIM Speciaal-Fixatief als verdunningsmiddel voor KEIM Restauro-Lasur aanbevolen.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 12 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd. Opmerking: Nabehandeling met een hydrofobeer middel is niet vereist voor KEIM Restauro-Lasur.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
20	L	24	jerrycan
5	L	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 06 02 99


8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd. Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.