



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM RESTAURO<sup>®</sup>-FIXATIV

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

---

KEIM Restauro-Fixativ er en brugsklar fortynder og grunder på sol-silikatbasis til KEIM Restauro-Lasur. KEIM Restauro-Fixativ er tildelt Cradle to Cradle Certified<sup>®</sup> på sølvniveau og C2C Certified Material Health Certificate<sup>™</sup> på guldniveau.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Restauro-Fixativ er især velegnet til laserende behandlinger på sandstens-overflader, f.eks. til farvetilpasning til den originale sten i forbindelse med saneringer. Fladerne skal være porøse (sugende).

KEIM Restauro-Fixativ kan blandes med KEIM Restauro-Lasur i ethvert forhold, alt efter den ønskede lasur-effekt.

KEIM Restauro-Fixativ anvendes også som henholdsvis grunder og for-fixering.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- brugsklar
- C2C Certified Material Health Certificate<sup>™</sup> Gold
- diffusionsåben
- absolut UV-beständig

### MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi: ca. 11

### FARVETONER:

farveløs

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og frit for vedhæfningsreducerende rester. Stærkt sugende eller afsandede underlag kræver en farveløs for-fixering med ufortyndet KEIM Restauro-Fixativ.

### FORBRUG:

ca. 0,2 L/m<sup>2</sup> som grundbehandling.

ca. 0,1 - 0,2 L/m<sup>2</sup> for to lags lasering

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

### ANVENDELSE:

I forbindelse med udvendige behandlinger er to lasurpåføringer nødvendige på grund af krav om vejrbestandighed. Ønskes en særlig transparent effekt, er det muligt med én lasur-påføring, forudsat der for-fixeres med KEIM Restauro-Fixativ (farveløs).

Grunding:

Lasur grundstrygningen med KEIM Restauro-Lasur skal generelt påføres med pensel, stærkt fortyndet. Blandingsforhold: 1:1 til 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ.

Slutbehandling:

Lasur-slutbehandlingen kan påføres med ufortyndet KEIM Restauro-Lasur eller, alt efter den ønskede lasureffekt, fortyndet

## TEKNISK DATABLAD – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

med KEIM Restauro-Fixativ. Især i forbindelse med tynde lag lasur kan det være nødvendigt med supplerende flader eller som beskyttelse af fugtfølsomme byggematerialer. I sådanne tilfælde anbefales en vandafvisende grunding med KEIM Silan-Primer og som fortynder til KEIM Restauro-Lasur: KEIM Special-Fixativ.

### TØRRETID:

Kan viderebehandles efter tidligst 12 timer (ved 23 °C og 50 % RF.). Ved højere relativ luftfugtighed, lagtykkelser og/eller lavere temperaturer forsinkes tørringen tilsvarende.

En efterbehandling med et hydrofoberings-middel er ikke nødvendig i forbindelse med KEIM Restauro-Lasur.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit beskyttet mod varme og direkte sol

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 99

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 30 g/l.

Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-KODE:

## 9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

### 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.