



FICHA TÉCNICA

KEIM RESTAURO[®]-FIXATIV

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Restauro-Fixativ es un diluyente y una imprimación listo al uso a base de sol-silicato para KEIM Restauro-Lasur. KEIM Restauro-Fixativ está certificado Cradle to Cradle Certified[®] Silver y C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Restauro-Fixativ, en combinación con KEIM Restauro-Lasur, es idóneo para la realización de veladuras sobre piedra arenisca, p.e. para entonar cromáticamente las reparaciones para igualarlas a la piedra original.

Las superficies a tratar deben ser porosas (absorbentes).

KEIM Restauro-Fixativ puede mezclarse con KEIM Restauro-Lasur en cualquier proporción, según efecto de veladura deseado.

KEIM Restauro-Fixativ también se puede usar como imprimación o para la fijación previa.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- listo al uso
- Cradle to Cradle Certified[®]-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- transpirable
- totalmente resistente a los rayos UV

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Valor de pH: aprox. 11

TONALIDADES:

incoloro

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar firme, seco, libre de sales, limpio y libre de sustancias que afecten a la adherencia. Los soportes muy absorbentes o arenosos necesitan una fijación previa incolora con KEIM Restauro-Fixativ sin diluir.

APLICACIÓN:

En exterior deben aplicarse dos manos de veladura para conseguir la resistencia a la intemperie. Si se desea un efecto especialmente transparente, puede aplicarse una sola mano de veladura si se aplica previamente una fijación previa incolora con KEIM Restauro-Fixativ.

Mano de fondo:

La mano de fondo de veladura con KEIM Restauro-Lasur se aplica generalmente muy diluida, a cepillo. Proporción de mezcla: 1:1 a 1:20 con KEIM Restauro-Fixativ.

Mano de acabado:

La mano de acabado de veladura se puede aplicar con KEIM Restauro-Lasur sin diluir o, según efecto deseado, diluida con KEIM Restauro-Fixativ.

Protección adicional a la humedad: Especialmente en veladuras en capa fina, puede ser necesaria una protección adicional

FICHA TÉCNICA – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

a la humedad en zonas muy expuestas o sensibles a la humedad. En estos casos, se recomienda una imprimación hidrofugante con KEIM Silangrund y como diluyente para KEIM Restauro-Lasur, KEIM Spezial-Fixativ.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 12 horas (con 23 °C y 50% hum.rel.) Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo.

Aviso:

KEIM Restauro-Lasur no necesita ningún acabado hidrofugante posterior.

CONSUMO:

aprox. 0,2 l/m² como imprimación.

aprox. 0,1 - 0,2 l/m² para dos manos de veladura

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
20	l	24	bidón
5	l	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco protegido de las heladas protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 06 02 99

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD


Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.