



SCHEDA TECNICA

KEIM RESTAURO[®]-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Restauro-Fixativ è un diluente o fissativo pronto all'uso a base di sol-silicato per KEIMRestauro-Lasur. KEIM Restauro-Fixativ è Cradle to Cradle Certified[®] Silver e C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Restauro-Fixativ è particolarmente adatto in combinazione con KEIM Restauro-Lasur per la colorazione a velatura delle superfici in pietra arenaria, ad es. per l'adattamento del colore delle riparazioni alla sostanza lapidea originale.

Le superfici da trattare devono essere porose (assorbenti).

KEIM Restauro-Fixativ può essere miscelato con KEIM Restauro-Lasur in qualsiasi rapporto; a seconda dell'effetto di velatura desiderato.

KEIM Restauro-Fixativ può essere usato anche come fissante o prefissante.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- pronto all'uso
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- traspirante
- completamente resistente ai raggi UV

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- Densità: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Valore pH: circa 11

TONALITÀ DI COLORE:

incolore

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e privo di residui che riducono l'adesione. I substrati altamente assorbenti o sfarinati richiedono una prefissazione trasparente con KEIM Restauro-Fixativ non diluito.

CONSUMO:

circa 0,2 L/m² come rivestimento base.

circa 0,1 - 0,2 L/m² für einen zweimaligen Lasuranstrich

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:

Nelle aree esterne, sono necessarie due mani di velatura a causa dei requisiti di resistenza alle intemperie. Se si desidera un effetto particolarmente trasparente, è possibile una sola mano di velatura se si applica anche una prefissazione trasparente con KEIM Restauro-Fixativ.

Mano di fondo:

Il fissativo per velatura con KEIM Restauro-Lasur deve essere applicato generalmente molto diluito con un pennello.

Rapporto di diluizione: da 1:1 a 1:20 con KEIM Restauro-Fixativ.

SCHEDA TECNICA – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

Mano finale:

La mano di velatura finale può essere applicata con KEIM Restauro-Lasur non diluito o, a seconda dell'effetto di velatura desiderato, diluito con KEIM Restauro-Fixativ. Protezione aggiuntiva contro l'umidità: In particolare con le velature a strato sottile, possono essere necessarie ulteriori misure di protezione dall'umidità su superfici fortemente esposte all'acqua o per proteggere materiali da costruzione sensibili all'umidità. In questi casi, è raccomandato un fissativo idrofobo con KEIM Silangrund e come diluente per KEIM Restauro-Lasur KEIM Spezial-Fixativ (fissativo speciale).

TEMPO DI ASCIUGATURA:

Ridipingibile non prima di 12 ore (a 23°C e 50% u.r.). Un'umidità relativa oppure uno spessore superiore e/o temperature minori ritardano l'asciugatura di conseguenza.

Nota:

Il post-trattamento con un agente idrorepellente non è necessario con KEIM Restauro-Lasur.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
20	L	24	tanica
5	L	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al fresco al riparo dal gelo tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 06 02 99

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30 g/l.

Questo prodotto contiene: 0 - 1 g/l COV.


CODICE GIS:

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.

Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.