



TEKNISKT DATABLAD

KEIM RESTAURO[®]-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Restauro-Fixativ är ett användningsfärdigt förtunnings- och grundmedel på solsilikatbas för KEIM Restauro-Lasur. KEIM Restauro-Fixativ har tilldelats certifieringarna Cradle to Cradle Certified[®] på silvernivå och C2C Certified Material Health Certificate[™] på guldnivå.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Restauro-Fixativ lämpar sig särskilt bra till laserande färgsättning med KEIM Restauro-Lasur på sandstensytor, t.ex. för anpassning av kulören vid reparation av den ursprungliga stenen. De ytor som ska behandlas måste vara porösa (absorberande). KEIM Restauro-Fixativ och KEIM Restauro-Lasur kan blandas i alla proportioner, beroende på önskad lasyreffekt. KEIM Restauro-Fixativ kan också användas för grundmålning resp. till förfixering.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- bruksfärdig
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- genomsläpplig
- helt UV-beständig

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

KULÖRER:

färglös

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester. Starkt absorberande eller sandiga underlag måste förfixeras utan färg med utspädd KEIM Restauro-Fixativ.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,2 L/m² som grundskikt.

ca. 0,1 - 0,2 L/m² vid lasyrmålning två gånger

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

På grund av kraven på väderbeständighet krävs vid utomhusbruk att lasyrmålningen sker två gånger. Om man vill ha en speciellt transparent verkan kan man stryka en gång om man har gjort en färglös förfixering med KEIM Restauro-Fixativ.

Grundmålning:

Grundmålning med KEIM Restauro-Lasur ska appliceras förtunnat med en pensel. Förtunningsförhållande: 1:1 till 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ.

Slutmålning:

TEKNISKT DATABLAD – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

Slutmålningen kan göras med oförtunnad KEIM Restauro-Lasur eller, beroende på önskad lasyreffekt, förtunnad med KEIM Restauro-Fixativ. Speciellt vid tunnskiktig lasyrmålning kan extra fuktskyddsåtgärder komma att behövas på hårt vattenbelastade ytor eller som skydd på fuktigkänsliga byggmaterial. I sådana fall rekommenderas en hydrofoberande grundfärg med KEIM Silan-Primer och som förtunningsmedel till KEIM Restauro-Lasur rekommenderas KEIM Spezial-Fixativ

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

Obs!

En efterbehandling med hydrofoberingsmedel behövs inte vid KEIM Restauro-Lasur.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tät förseglad. svält frostfritt skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 99

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/h): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.