



TEKNISK DATABLAD

KEIM BLOCK-PRIMER

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Block-Primer er en hvidpigmenteret, vandig grunder med god isolerende virkning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Block-Primer anvendes til grunding af vanskelige underlag med tendens til pletdannelse/gennemblødning indendørs. KEIM Block-Primer anvendes fortrinsvis til fx at isolere vandrande, olie-, tjære-, sodrester, røgpletter, tuschpletter etc. og spærre mod gennemtrængning.

3. PRODUKTEGENSKABER

- vandig
- sikker isolerende virkning
- pigmenteret, virkelig god dækning
- lugtfattig

MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,3 - 1,4 g/cm³
- Faste partikler: ca. 55 %

FARVETONER:

hvid

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal ligge i området fra ≥ 8 °C til ≤ 30 °C.

FORBRUG:

ca. 0,15 L/m² for en enkelt overstrygning.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:

Med KEIM Block-Primer behandles flader med problematiske pletter og gennemblødningssteder indendørs. Behandlingen sker ideelt set på optisk sammenhængende afsnit over hele fladen for at sikre et ensartet resultat. En enkelt grunding kan være tilstrækkeligt. Isæt ved stærke pletter anbefales behandling to til tre gange. Mellem farvelagene er en tørretid på mindst 12 timer nødvendig. Før en efterfølgende behandling med KEIM indendørsfarver er en tørring på 24 timer nødvendig. Anvendelsen skal foretages i hele afsnit.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

TEKNISK DATABLAD – KEIM BLOCK-PRIMER

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
12,5	L	24	spand
2,5	L	90	dåse

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt tørt frostfrit

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/g): 30 g/l.
Dette produkt indeholder: 0 - 4 g/l VOC.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Må ikke anvendes på limfarve. Må ikke blandes med andre farver eller tonepasta. Fortynding med vand reducerer isoleringsevnen.

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.



KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundeservice@keim.se