



## FICHA TÉCNICA

# KEIM BLOCK-PRIMER

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---

KEIM Block-Primer es una pintura blanca al agua, pigmentada en blanco, con elevada capacidad de sellado.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

---

KEIM Block-Primer se emplea como imprimación en superficies difíciles en interior que tengan tendencia a provocar manchas o sangreo. KEIM Block-Primer se emplea preferentemente para sellar p.e. manchas de humedad, restos de aceites, alquitrán, hollín, tabaco, rotulador etc. para evitar que transparenten.

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

- acuoso
- sellado seguro
- pigmentado, muy buena cubrición
- de poco olor

### DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,3 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos: aprox. 55 %

### TONOS DE COLOR:

blanco

## 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

---

### PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe estar entre  $\geq 8$  °C y  $\leq 30$  °C.

### CONSUMO:

aprox. 0,15 L/m<sup>2</sup> para una mano.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

### APLICACIÓN:

Con KEIM Block-Primer se tratan las superficies con manchas y sangreos difíciles en interior. Se aplica preferentemente en paños completos para asegurar un resultado final homogéneo. Una sola aplicación puede ser suficiente. En manchas especialmente persistentes es recomendable aplicar de dos a tres manos. Entre las distintas manos debe respetarse un secado de al menos 12 horas. Antes de aplicar el acabado final con pinturas de interior KEIM, requiere de su secado completo de al menos 24 horas.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

## FICHA TÉCNICA – KEIM BLOCK-PRIMER

### 5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
12,5	L	24	bidón
2,5	L	90	bidón

### 6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	Mantener el envase herméticamente cerrado. fresco seco protegido de las heladas

### 7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 12

### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/g): 30 g/l.  
Este productor contiene: 0 - 4 g/l de COV.

CÓDIGO GIS: BSW 20


### 9. INDICACIONES GENERALES

No utilizar sobre pinturas a la cola. No mezclar con otras pinturas o pastas colorantes. Cualquier dilución con agua empeora la capacidad de sellado.

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenas al sistema.

### 10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



**KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.**

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455  
www.keim.com / info@keim.es