



TEKNISKT DATABLAD

KEIM BLOCK-PRIMER

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Block-Primer är en vitpigmenterad, vattenbaserad grundfärg med mycket god isoleringsförmåga.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Block-Primer används till grundmålning inomhus av svåra underlag med tendens till fläckbildning/genomslag KEIM Block-Primer används framför allt för att isolera vattenränder, olje-, tjär- och sotrester, nikotinfläckar, färgpenfläckar etc. och hindra genomslag.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- vattenburen
- säker isoleringsfunktion
- pigmenterad, mycket täckande
- lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,3 - 1,4 g/cm³
- Fasta partiklar: ca. 55 %

KULÖRER:

vit

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara mellan ≥ 8 °C och ≤ 30 °C.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

FÖRBRUKNING:

ca. 0,15 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Block-Primer kan användas till att behandla ytor som har problematiska områden med fläckar och genomslag inomhus. För att få ett enhetligt utseende bör färgen appliceras över hela ytan så att alla områden ser likadana ut. En strykning kan vara tillräckligt. Vid svåra fläckar rekommenderas två till tre strykningar. Mellan strykningarna krävs en torktid på minst 12 timmar. Torktiden före strykning med KEIM GW-Primer ska vara minst 24 timmar. Appliceringen ska ske sektionsvis.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM BLOCK-PRIMER

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 24 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
12,5	L	24	hink
2,5	L	90	dosa

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt torrt frostfritt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/g): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 4 g/l VOC.


9. ALLMÄN INFORMATION

Används ej på limfärger. Blandas ej med andra färger eller brytpastor. Förtunning med vatten ger försämrade isoleringsförmåga.

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.