



FICHE TECHNIQUE

KEIM FIXATIV

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Fixativ est un liant, diluant et fixateur à base de silicate de potassium liquide pur pour les peintures minérales KEIM. KEIM Fixativ a reçu la certification Cradle to Cradle Certified® de niveau Argent et la certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Fixativ sert de liant et de diluant pour les systèmes de peinture à deux composants à partir de silicate de potassium pur KEIM Purkristalat et KEIM Dekorfarben. KEIM Fixativ peut également être utilisé comme diluant des systèmes KEIM Granital et KEIM Quarzil. KEIM Fixativ dilué permet d'homogénéiser et de réduire l'absorption de supports minéraux très poreux ou de fixer et consolider les supports minéraux friables.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.
- hautement perspirant
- extrêmement résistant aux intempéries
- absolument résistant aux UV
- anti-fongique et anti-moisissure, car il est naturellement alcalin
- résistant aux fumées industrielles
- résistant aux solvants
- Réaction au feu : incombustible
- sans additifs organiques
- inodore

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH: environ 11

TEINTES:

clair, jaunâtre

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être solide, stable, sec, propre et exempt de poussière et de graisse.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être ≥ 5 °C.

CONSOMMATION:

environ 0,1 l/m² (et environ 0,1 L/m² d'eau) Application en tant qu'impression.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

FICHE TECHNIQUE – KEIM FIXATIV

PRÉPARATION:

Pour l'impression de supports très absorbants et/ou friables :
Appliquer à la brosse KEIM Fixativ dilué à 1:1 ou 1:2 avec eau.

Créer une barbotine en mélangeant 5 kg de KEIM Purkristalat ou KEIM Dekorfarben dans 4 litres de KEIM Fixativ.

Pour diluer les peintures KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital ou KEIM Quarzil :
ver la respectiva ficha técnica de los productos a diluir .

TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
24	L	14	seau en métal
4	L	96	boîte en métal

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	Garder les récipients hermétiquement fermés au frais hors gel protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 06 02 99


8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/h): 30 g/l.
Ce produit contient : 0 - 1 g/l de COV.

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation. Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.