



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM IF-PRIMER

## 1. PRODUKTBEKRIVNING

---

KEIM IF-Primer är en färglös, lösningsmedelsbaserad grundningsmedel med mycket god ånggenomsläpplighet.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

KEIM IF-Primer kan användas till att konsolidera mycket svåra underlag. Exempel på användning är lätt flagnande underlag eller underlag med tendens till fläckbildning.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- fästande
- gulnar inte
- god vidhäftning
- inte spröd
- hög genomsläpplighet för vattenånga

### MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 0,9 - 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### KULÖRER:

färglös

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara  $\geq 5$  °C.

### FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

### FÖRBRUKNING:

ca. 0,2 L/m<sup>2</sup> för två skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

### ANVÄNDNING:

Problematiske underlag behandlas med KEIM IF-Primer med utgångspunkt från skadornas omfattning. Det kan räcka med en grundstrykning, men i allmänhet rekommenderas två strykningar med fem timmars mellanrum. KEIM IF-Primer levereras med bruksfärdig konsistens och ska appliceras oförtunnad.

### EFTERBEHANDLING:

Kan målas över efter tidigast 5 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). med KEIM Ecosil-ME-, Concretal-, Soldalit- eller Granital-system.

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM IF-PRIMER

### TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 5 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med terpentinersättning.

## 5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
5	L	100	Metalburk

## 6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt skyddad mot värme och direkt solljus.

## 7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 11 \*

## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/h): 750 g/l.

Den här produkten innehåller: 700 - 740 g/l VOC.

## 9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44 / Fax +45 46 56 42 04  
www.keim.com / kundservice@keim.dk / kundservice@keim.se