



FICHE TECHNIQUE

KEIM GW-PRIMER

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM GW-Primer est une peinture d'impression pour l'intérieur à base de silicate.

KEIM GW-Primer a reçu la certification Cradle to Cradle Certified® de niveau Argent et la certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM GW-Primer est utilisé comme sous-couche en combinaison avec KEIM Biosil blanc et KEIM Ecosil-ME. En cas d'utilisation de KEIM Ecosil-ME sur des anciennes peintures organiques, KEIM GW-Primer doit être utilisé comme première couche. Sur les peintures blanches avec KEIM Biosil ou KEIM Ecosil-ME sur des plaques de plâtre, il est préférable d'utiliser KEIM GW-Primer comme première couche. En cas d'application d'Ecosil-ME teintée sur des plaques de plâtre et sur des supports à base d'enduit au plâtre et bandes à joint, il est impératif d'appliquer une première couche non diluée de KEIM GW-Primer. Sur les enduits de plâtre pur (P IV a,b et P Va), KEIM GW-Primer ne doit pas être appliqué.

Ne convient pas pour :

surfaces en bois; surfaces laquées; supports présentant des efflorescences salines

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- égalisant
- écologiquement irréprochable
- ragréage du support

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³
- pH: environ 10,4

CLASSEMENT:

- Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): < 0,03 m

TEINTES:

blanc

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être solide, stable, sec, propre et exempt de poussière et de graisse.

Les supports très absorbants ou friables doivent être traités avec KEIM Soliprim.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être ≥ 5 °C.

FICHE TECHNIQUE – KEIM GW-PRIMER

CONSOMMATION:

environ 0,2 L/m² pour une seule couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

PRÉPARATION:

KEIM GW-Primer s'applique de préférence non diluée au rouleau ou à la brosse.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 6 heures (à 23°C et 50% HR). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
15	L	24	seau
5	L	70	seau

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au frais hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/a): 30 g/l.


Ce produit contient : 0 - 1 g/l de COV.

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.