



TEKNISKT DATABLAD

KEIM CONCRETAL®-SD

1. PRODUKTBEKRIVNING

Vattenförtunningsbar plastdispersion för cementbundet spackel.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tillsats för blandningsvattnet för KEIM Concretal-FSP 0.2 för att producera fyllnadsmedel för håligheter och förbättra vidhäftning

3. PRODUKTEGENSKAPER

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 0,9 - 1,1 g/cm³
- pH-värde: ca. 8

KULÖRER:

mjölkaktig

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, rent och fritt från lösa partiklar, damm, olja och andra ämnen som verkar avskiljande. Gamla organiskt bundna beläggningar ska avlägsnas helt. Underlaget ska normalt ruggas upp genom blästring. Det bör vid behov först vätas lätt, men underlaget får aldrig dränkas med vatten.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning från ≥ 5 °C till ≤ 30 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

Blandningsförhållande vid ca 20 °C:

Som fyllnadsmedel för håligheter:

25 kg torrspackel KEIM Concretal-FSP 0.2

4,50 l vatten

1,5 l KEIM Concretal-SD

KEIM Concretal-SD tillsätts sedan blandningsvattnet och blandas in, varefter spacklet blandas.

Som finspackel eller skrapspackel:

Ersätt 1 l blandningsvatten (beroende på nödvändig mängd vatten för 25 kg spackel) genom tillsats av KEIM Concretal-SD:

25 kg KEIM Concretal-FSP 0.2,

3,50 l vatten,

1 l KEIM Concretal-SD

TEKNISKT DATABLAD – KEIM CONCRETAL®-SD

FÖRBRUKNING:

ca. 0,06 L/m² per mm som strukturutjämnande slamning.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Applicering som fyllnadsmedel för håligheter ska ske med borste. Provytor rekommenderas, beroende på underlag och temperatur. Vid helpackling eller skrapspackling av svåra underlag med KEIM Concretal-FSP 0.2 kan vidhäftningen mot underlaget förbättras genom tillsats av KEIM Concretal-SD. Vid mycket fin spackling eller skrapspackling rekommenderas i allmänhet tillsats av KEIM Concretal-SD.

EFTERBEHANDLING:

Tidigast efter 5 dagar vid 20 °C

TORKTID:

Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
5	L	70	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svalt torrt frostfritt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 07 02 15

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .

Den här produkten innehåller: - g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.