



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL[®]-AD

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Concretal-AD je speciálně vyvinutý přípravek na bázi křemičitanů pro fixaci minerálního prachu na exponovaných betonových površích. Skládá se z kombinace pojiva křemičitanu draselného, křemičitého solu a organických přísad.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Concretal-AD je transparentní, mírně lesklý nátěr na exponované betonové povrchy, který váže minerální prach na betonovém povrchu. Nátěr vytváří antistatický povrch.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- vysoce propustný pro vodní páru
- vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům
- absolutně UV odolný
- odolný vůči houbám a plísním, protože je přirozeně zásaditý
- odolný vůči průmyslovým emisím
- odolný vůči rozpouštědlům
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Hodnota pH: cca 11

BAREVNÝ ODSTÍN:

mléčný

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, čistý a zbavený všech volných částí, prachu, olejů a jiných separačních látek. Organicky vázané staré nátěry musí být zcela odstraněny. poškozená místa opravte systémem KEIM Concretal na sanaci betonu.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTŘEBA:

cca 0,15 L/m² na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Concretal-AD nanášíte neředěný štětcem.

TECHNICKÝ LIST – KEIM CONCRETAL®-AD

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

| obsah nádoby | měrná jednotka | množství na paletě | druh obalu |
|--------------|----------------|--------------------|------------|
| 20 | L | 24 | kanystr |
| 5 | L | 96 | kanystr |

6. SKLADOVÁNÍ

| maximální doba skladování | podmínky skladování |
|---------------------------|---|
| 12 měsíců | obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením |

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.


GIS KÓD: BSW 40

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhraujeme si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.