



## MŰSZAKI ADATLAP

# KEIM FIXATIV

## 1. TERMÉKLEÍRÁS

---

A KEIM Fixativ egy kötő-, hígító- és fixálóanyag tiszta, folyékony kálium-szilikátból a KEIM ásványi festékekhez a leghosszabb élettartammal. A KEIM Fixativ a Cradle to Cradle Certified® Silver (ezüst) és a C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany) minősítést kapta meg.

## 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

---

A KEIM Fixativ alkalmas kötő- és hígítóanyagként a tiszta szilikát, kétkomponensű KEIM Purkristalat és KEIM Dekorfarben festékrendszerekhez, illetve a KEIM Unikristalat hígítójaként. A KEIM Fixativ szintén alkalmas a KEIM Granital- és a KEIM Quarzil-rendszerek hígítására. A hígított KEIM Fixativ termékkel az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek szívóképességét lehet szabályozni, illetve csökkenteni, vagy a málló, erősen porló alapfelületeket lehet megkötni és szilárdítani.

## 3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany)
- kiváló páraáteresztő
- extrém időjárásálló
- abszolút UV-álló
- ellenáll a gombának és a penésznek, mivel természetesen lúgos kémhatású
- ellenáll az ipari gázoknak
- oldószerálló
- tűzállóság: nem éghető
- nem tartalmaz szerves adalékanyagokat
- szagtalan

### ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,1 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- pH-érték: kb. 11

### SZÍNÁRNYALATOK:

tiszta, sárgás

## 4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

---

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, tisztának, illetve zsír- és pormentesnek kell lennie.

### FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének  $\geq 5$  °C kell lennie.

### FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,1 L/m<sup>2</sup> (és kb. 0,1 l/m<sup>2</sup> víz) alapozóként alkalmazva.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

## MŰSZAKI ADATLAP – KEIM FIXATIV

### FELDOLGOZÁS:

Erősen nedvszívó és / vagy porladó alapfelületek mélyalapozása:  
KEIM Fixativ 1:1 vagy 1:2 vízzel vízzel hígítva, ecsettel felhordva.

A KEIM Purkristalat festék vagy a KEIM Dekorfarben keverése:  
5 kg por színeket 4 liter KEIM Fixativ kötőanyagban kell feloldani.

A KEIM Purkristalat-festék, a KEIM Unikristalat, a KEIM Dekorfarben, a KEIM Granital vagy a KEIM Quarzil hígításához:  
lásd a hígítandó termék műszaki adatlapját .

### SZÁRADÁSI IDŐ:

Legkorábban 12 óra múlva átvonható (23°C-nál és 50% relatív páratartalom mellett). Magasabb relatív páratartalomnál, nagyobb rétegvastagságoknál és/vagy alacsonyabb hőmérsékleteknél a száradási idők ennek megfelelően hosszabbak lehetnek.

### SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

## 5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	menyiségi egység	raklappos mennyiség	csomagolás típusa
24	L	14	fémvödör
4	L	96	fémvödör

## 6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	az edényt szorosan zárva kell tartani hűvös fagymentes hőtől és közvetlen napfénytől védve

## 7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 06 02 99

## 8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/h): 30 g/l.  
Ez a termék: 0 - 1 g/l VOC tartalmaz.


GIS-KÓD: BSW 40

### 9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

### 10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újtási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.