



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM FIXATIV

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Fixativ is een bind-, verdunnings- en fixeermiddel gemaakt van zuiver, vloeibaar kaliumsilicaat voor KEIM' minerale verflagen met de langste levensduur.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Fixativ dient als bind- en verdunningsmiddel voor de zuiver silicaat, tweecomponenten verfsystemen KEIM Purkristalat en KEIM Decorverven en als verdunningsmiddel voor KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ kan ook worden gebruikt voor verdunning in het KEIM Granital-systeem en KEIM Quarzil-systeem. Met verdunde KEIM Fixativ kan het absorptievermogen van sterk zuigende minerale ondergronden worden gereguleerd of verminderd of zanderige minerale ondergronden worden gefixeerd en verstevigd.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- zeer diffusie-open
- extreem weerbestendig
- absoluut UV-bestendig
- bestand tegen schimmels, als natuurlijk alkalisch
- bestand tegen industriële emissies
- oplosmiddel bestendig
- zonder organisch aandeel
- geurloos

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-waarde: ca. 11

KLEUREN:

helder, gelig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,1 L/m² (en ongeveer 0,1 l/m² water) gebruiken als primer.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM FIXATIV

VERWERKING:

Voor het voorgronden van sterk zuigende en/of poederende ondergronden: KEIM Fixativ 1:1 of 1:2 met water verdund, breng aan met een kwast. Om KEIM Purkristalat-verf of KEIM Decoratie kleurpoeder te mengen: Week 5 kg verfpoeier in 4 liter KEIM Fixativ. Voor het verdunnen van KEIM Purkristalat-verf, KEIM Unikristalat, KEIM Decorverven, KEIM Granital of KEIM Quarzil: Voor uitvoering en verdunning het technische gegevensblad van de primer in acht nemen.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 12 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
24	L	14	blik
4	L	96	blik

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 06 02 99

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-CODE: BSW 40

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.