



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SPECIAAL-FIXATIEF

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Speciaal-Fixatief is een verdunning en voorbehandelingsmiddel gemaakt van zuiver, vloeibaar kaliumsilicaat en kleine hoeveelheden organische additieven voor KEIM dispersie silicaatverven volgens VOB/C DIN 18363 Paragraaf 2.4.1.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Speciaal-Fixatief dient als verdunning voor de volgende KEIM verfsystemen: - KEIM Granital systeem - KEIM Quarzil systeem - KEIM Ecosil-ME systeem - KEIM Mycal-Top Met KEIM Speciaal-Fixatief kan het absorptievermogen van sterk zuigende minerale ondergronden worden gereguleerd resp. worden verlaagd!

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- zeer diffusie-open
- oplosmiddel bestendig
- bestand tegen industriële emissies
- zeer weerbestendig
- absoluut UV-bestendig
- bestand tegen schimmels, als natuurlijk alkalisch
- brandgedrag: niet ontvlambaar
- geurarm

TECHNISCHE KENMERKEN:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Dichtheid: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Organisch aandeel: | ≤ 5 % |
| - pH-waarde: | ca. 11 |

KLEUREN:

melkachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, stevig, droog, schoon en vrij van stof en vet zijn.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,15 L/m² gebruiken als primer.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM SPECIAAL-FIXATIEF

VERWERKING:

Voor het voorstrijken van sterk zuigende ondergronden: KEIM Speciaal-Fixatief onverdund met een kwast aanbrengen. Om de systemen te verdunnen KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME en KEIM Mycal-Top: Zie in elk geval het technisch informatieblad .

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 12 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
20	L	24	jerrycan
5	L	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	beschermd tegen warmte en direct zonlicht houd de verpakking goed gesloten vorstvrij koel

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 06 02 99


8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd. Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.